



## ANTICO STUCCO VENEZIANO

Cod:046

Rivestimento decorativo  
per interni ad effetto  
“stucco veneziano”



### Caratteristiche

ANTICO STUCCO VENEZIANO ripropone l'eleganza ed il cromatismo di finitura degli interni delle case e palazzi storici di Venezia, presi come esempio d'arte raffinata e di gusto elegante.

Con ANTICO STUCCO VENEZIANO è possibile ancor oggi decorare gli interni di edifici di pregio, restituendone lo stile classico, ma con i vantaggi delle moderne tecnologie sui materiali di finitura: praticità, economicità, buona resistenza al lavaggio e durata.

ANTICO STUCCO VENEZIANO offre finiture lucide tipo marmo, con una ritenzione di polvere molto bassa.

### Composizione

ANTICO STUCCO VENEZIANO è un prodotto a base di carbonati di calcio di granulometria molto fine che ne costituiscono la struttura. Il legante è di natura sintetica, ed è abbinato a prodotti sospensivanti che rendono la massa soffice e scorrevole all'applicazione.

Additivi battericidi ad ampio spettro ne garantiscono la resistenza contro l'azione biodegradante dei batteri, mentre i pigmenti sono costituiti da ossidi sintetici. Agenti distendenti e brillantanti di natura sintetica gli conferiscono la tipica finitura brillante-satinata.

### Fornitura

- Vasi da 5 – 10 – 25 kg
- colori su richiesta

### Impiego

ANTICO STUCCO VENEZIANO è la finitura ideale per conferire pregio agli interni di edifici nuovi e vecchi di interesse artistico. Inoltre la sua gamma di tinte lo rende gradevole anche negli interni in cui stili nuovi ed antichi si sposano.

### Conservazione

ANTICO STUCCO VENEZIANO, stoccato nelle confezioni originali, a temperatura compresa fra + 5°C e + 35°C, rimane inalterato per 2 anni.

### Avvertenze

Dopo lungo stoccaggio, è sempre consigliabile rimescolare il prodotto nel contenitore prima dell'uso. Il materiale è atossico.



## Preparazione del fondo

Le vecchie pitture devono essere rimosse qualora sfarinanti o di dubbio ancoraggio. I vecchi intonaci ammalorati vanno risanati con l'applicazione di malte nelle parti danneggiate. Il fondo, così preparato, va trattato con una mano di primer.

## Lavorazione

ANTICO STUCCO VENEZIANO viene steso con frattazzo inox in due o tre passate, per uno spessore totale fino a 1,5 mm. Porre attenzione a ripulire le superfici trattate da eventuali sbavature mediante semplice carteggiatura con carta smeriglio a grana fine. Quest'operazione serve a congruare la superficie trattata, successivamente con frattazzino o spatola inox, si effettuano "spatolature" della forma e grandezza desiderate, che vanno lisce a coltello, sempre con frattazzino inox, prima che siano completamente asciutte.

Consumo indicativo a finire su fondi ben livellati:  $1 \div 1,2 \text{ kg} / \text{m}^2$  su intonaco civile;  $0,4 \div 0,6 \text{ kg} / \text{m}^2$  su superfici lisce come gesso e cartongesso.

## DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

| Descrizione                                                                                      | Metodo     | Intervallo di valori                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|
| Peso specifico / massa volumica                                                                  | EN 1015-10 | $1,75 \text{ Kg} / \text{l} \pm 0,05$ |
| pH                                                                                               |            | $8,5 \pm 0,5$                         |
| Tenore massimo di composti organici in peso                                                      |            | $\leq 9 \% (*)$                       |
| Reazione al fuoco                                                                                | EN 13501-1 | B – s2, d0 (*)                        |
| Contenuto massimo di COV :<br>(Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 Cat. A/I BA: 200 g/l) | EN 16000-9 | $< 100 \text{ g} / \text{l}$          |

(\*) Regolamento (UE) 2017/1228, senza prove, per prodotti con tenore massimo di composti organici in peso  $\leq 9 \%$  e massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego  $\leq 4 \text{ kg}/\text{m}^2$ .

| Caratteristica                                 | Intervallo di valori                             |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Attrezzi (vedere lavorazione)                  | Frattazzo inox                                   |
| Spessore indicativo di applicazione            | fino a 1,5 mm                                    |
| Diluizione                                     | Tal quale (nessuna diluizione)                   |
| Temperatura di applicazione                    | $+ 10^{\circ}\text{C} \quad +30^{\circ}\text{C}$ |
| Essiccazione a $20^{\circ}\text{C}$ e 65% U.R. | al tatto $2 \div 3$ ore                          |
|                                                | sovrapposibile $4 \div 5$ ore                    |
|                                                | completa $6 \div 8$ ore                          |
| Consumo indicativo su intonaco a civile        | $1 \div 1,2 \text{ kg} / \text{m}^2$             |
| Consumo indicativo su superfici lisce          | $0,4 \div 0,6 \text{ kg} / \text{m}^2$           |

**Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento:** consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei

Colorificio Gottardo  
[www.colorificiogottardo.it](http://www.colorificiogottardo.it)



prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.