



DECOR TEXTURE

Cod: 186



Finitura ad effetto tessuto
per interni

Caratteristiche

DECOR TEXTURE è un prodotto creato da moderne ed avanzate tecnologie e si presta egregiamente a conferire speciali effetti di prestigio ed eleganza ai supporti dove viene applicato, tipo salotti, raffinate sale, androni, camere e qualsiasi altro ambiente dove si voglia dare un piacevole tocco raffinato.

Composizione

DECOR TEXTURE è un prodotto a base di resine acriliche e speciali cariche che conferiscono una particolare capacità di creare sulla superficie di applicazione un aspetto continuo di rilievi, imitando il tessuto.

Applicazione

DECOR TEXTURE viene applicato su superfici interne lisciate a "gesso".

Fornitura

- vasi da 1 – 2,5 – 5 litri.
- Colori: bianco.

Preparazione del fondo

I fondi devono essere liscati privi di imperfezioni, eventuali parti non perfettamente aderenti devono essere rimosse e ripristinate.

Applicare quindi una mano di MICROFISS diluito nel rapporto 1 ÷ 1 con acqua, attendere 6 ÷ 8 ore e procedere all'applicazione del prodotto.



Lavorazione

Passate 6-8 ore dalla preparazione del fondo stendere a pennello una prima mano di DECOR TEXTURE non diluita e ripassare subito dopo con frattazzo per Texture in senso orizzontale.

Attendere almeno 8 ore, applicare una seconda mano di DECOR TEXTURE non diluito e ripassare subito dopo con frattazzo per Texture in senso verticale.

Per ottenere un effetto vellutato applicare una mano omogenea di DECOR 3000 (della tonalità desiderata) diluita con il 20% di acqua.

Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a + 7°.

Conservazione

DECOR TEXTURE stoccato nelle confezioni originali intatte, a temperature comprese tra +5°C e + 35°C, non subisce alterazioni per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,50 Kg / l ± 0,05
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 7°C
Attrezzi (vedere Lavorazione)	Pennello, frattazzo per Texture
Diluizione (vedere Lavorazione)	1ª mano pronto all'uso
	2ª mano pronto all'uso
Temperatura di applicazione	+7°C + 30°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 4 ore
	sovraverniciabile 8 ÷ 9 ore
	completa 12 ÷ 16 ore
Resa	1,6 ÷ 2 m² / l
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/l BA: 200 g/l)	25 g / l

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.