



## FD 200

Cod. 177

**Pittura granulosa per interno ed esterno –effetto malta fine–**



### Caratteristiche

FD 200 è un rivestimento decorativo per interni ed esterni a film granuloso dotato di un elevato potere ancorante, ottima resistenza all'abrasione e buona permeabilità al vapore acqueo.

### Composizione

Il legante è costituito da polimeri di sintesi acrilici, insaponificabili, in emulsione. Le cariche sono farine di carbonato di calcio di macinazione e di cristallizzazione, sabbie silicee accuratamente selezionate, caolino e silicati similari.

### Fornitura

- Vasi da 5 - 8 - 25 Kg.
- Colori: bianco, vari su richiesta.

### Impiego

FD 200 è indicato per la decorazione a basso spessore di supporti lisci tipo gesso, cartongesso o calcestruzzo, dove si voglia rendere questi supporti simili ad un intonaco fine frattazzato a civile.

### Preparazione del fondo

FD 200 può essere applicato direttamente al supporto senza l'utilizzo di alcun tipo di fissativo su gesso, cartongesso, calcestruzzo o similari, qualora i fondi siano ben puliti e non presentino friabilità. In caso contrario si consiglia di asportare le parti friabili o non aderenti e applicare una mano di MICROFISS diluito nel rapporto 1÷1 con acqua, avendo cura di ripristinare e livellare le superfici con appositi prodotti.



## Lavorazione

FD 200 si stende con pennello o rullo, in due mani, diluito fino al 10% con acqua.  
Tra una mano e l'altra attendere circa 5 ore.  
Su supporti lisci con buona finitura il consumo è di circa 0,4 Kg / m<sup>2</sup>.

## Avvertenze

FD 200 non richiede particolari precauzioni per l'uso.  
Lavare con acqua gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera subito dopo l'uso.  
Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +6 °C.

## Conservazione

Conservare nelle confezioni originali possibilmente sigillate, a temperature comprese tra + 5°C e +30°C.  
Alle temperature consigliate e sigillato nelle confezioni originali il prodotto si mantiene inalterato per 2 anni.

### DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

| Caratteristica                                                                                    | Intervallo di valori          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Peso specifico                                                                                    | 1,64 Kg / l ± 0,05            |
| Granulometria                                                                                     | 0 ÷ 100 µm                    |
| PH                                                                                                | 8,5 ± 0,5                     |
| Temperatura minima di filmazione                                                                  | +5 °C                         |
| Attrezzi                                                                                          | Pennello, rullo               |
| Diluizione                                                                                        | 1ª mano fino al 10% con acqua |
|                                                                                                   | 2ª mano fino al 10% con acqua |
| Temperatura di applicazione                                                                       | +6°C + 30°C                   |
| Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.                                                                   | al tatto 2 ore                |
|                                                                                                   | sovraverniciabile 5 ore       |
|                                                                                                   | completa 24 ore               |
| Consumo (con due mani)                                                                            | 0,4 Kg / m <sup>2</sup>       |
| Contenuto massimo di COV :<br>(Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/c BA: 40 g/l) | 16 g / l                      |

**Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento:** consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.