



GOSTUCCO IN PASTA

Cod: 022



Caratteristiche

GOSTUCCO è una pasta densa con forte potere di aggrappaggio, priva di ritiri, non sfarinante, carteggiabile ad asciutto.

Composizione

GOSTUCCO IN PASTA è formulato con polimeri insaponificabili in emulsione, cariche molto fini, speciali additivi che gli conferiscono ottima lavorabilità e resistenza ai funghi ed ai batteri.

Fornitura

- Vasi da 1 – 5 – 25 kg.
- Colore: bianco.

Impiego

GOSTUCCO IN PASTA è stato studiato per il ripristino di superfici danneggiate di materiale sia cementizio che laterizio.

GOSTUCCO IN PASTA si presta inoltre per il perfetto rifacimento di stucchi e fregi.

Preparazione del fondo

Su nuovi intonaci non friabili si può applicare il GOSTUCCO direttamente. Su intonaci precedentemente tinteggiati procedere prima con una mano di fissativo ISOACRIL N diluito nel rapporto 1 parte ISOACRIL N / 5 parti di acqua; attendere circa 3 ore prima dell'applicazione di GOSTUCCO.



Lavorazione

GOSTUCCO IN PASTA è pronto all'uso e si applica con frattazzo d'acciaio. Per ripristinare grossi spessori, si applica il prodotto a strati successivi attendendo per ogni applicazione, che lo strato precedente sia asciutto. Una volta asciutto, GOSTUCCO viene carteggiato con carta vetrata della grana desiderata.

Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a + 5 °C.

Conservazione

GOSTUCCO IN PASTA stoccato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, si mantiene inalterato per 2 anni

Norme di prodotto

EN 15824 : 2017 Specifiche per intonaci a base di leganti organici.
Intonaci per interni: utilizzo per stuccature in interni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,77 Kg / litro ± 0,05
Granulometria	< 0,1 mm
Tenore massimo di composti organici in peso	< 5 % (*)
Adesione (aderenza per trazione diretta)	≥ 0,3 MPa
Reazione al fuoco	(*)
Essiccazione fisica	Per evaporazione
Asciutto a 20° C in superficie	Dopo 4 ore
Indurito a 20°C	0,4 cm ogni 24 ore
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 30 g / l

(*) Regolamento (UE) 2017/1228, senza prove: Classe **A2 - s1, d0** con una massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 2 kg/m²; Classe **B - s2, d0** con una massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 4 kg/m².

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in



quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.