



GOSTUCCO PL

Cod: 219



**Stucco in polvere per rasature
e per ripristini interni**



Caratteristiche

GOSTUCCO PL è uno stucco con buon potere d'aggrappaggio, non sfarinante, a basso ritiro, carteggiabile ad asciutto.

Composizione

GOSTUCCO PL è formulato con polimeri insaponificabili in emulsione, solfato di calcio, cariche molto fini, speciali additivi che gli conferiscono ottima lavorabilità e resistenza ai funghi ed ai batteri.

Impiego

GOSTUCCO PL è stato studiato per il ripristino di superfici danneggiate di materiale sia cementizio che laterizio.

GOSTUCCO PL si presta inoltre per il perfetto rifacimento di stucchi e fregi.

Fornitura

- Sacchi da 4 – 17 kg.
- Colore: bianco.

Preparazione del fondo

Su intonaci nuovi non friabili si può applicare GOSTUCCO PL direttamente.

Su intonaci vecchi si procede al loro ripristino eliminando le parti inconsistenti e sostituendole con nuova malta. Le vecchie pitture vanno asportate mediante abrasione meccanica, va quindi applicata una mano di fissativo MICROFISS diluito nel rapporto 1 parte di MICROFISS ÷ 1 parte di acqua.



Lavorazione

GOSTUCCO PL va impastato con acqua nel rapporto: 6,6 litri di acqua / 16 Kg GOSTUCCO PL circa, (aggiunto all'acqua). Si miscela con trapano a frusta fino ad ottenere una pasta omogenea e si lascia riposare per 5 minuti, quindi si miscela per un minuto ancora e si applica con frattazzo d'acciaio. Quando è asciutto GOSTUCCO PL carteggiare con carta vetrata della grana desiderata. Per ripristinare grossi spessori si applica il prodotto a strati successivi, attendendo l'asciugatura prima di ogni applicazione successiva.

Avvertenze

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a + 5 °C.

Conservazione

GOSTUCCO PL, stoccato nelle confezioni originali in luogo asciutto, si mantiene inalterato per 2 anni

DATI TECNICI

Caratteristica	Intervallo di valori
Massa volumica allo stato secco	1200 Kg / m ³
Indurimento	4 ore a 20°C
Utilizzabile	entro 1 ora dall'impasto

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.