



HOBBY PAINT

Cod: 042



Caratteristiche

HOBBY PAINT è un'idropittura per interni dotata di elevato potere coprente ed eccellente lavorabilità. Le superfici tinteggiate si presentano prive di sfiammature, variazioni di tonalità e sfarinamenti.

Composizione

Resine polimeriche di sintesi alcali resistenti ne costituiscono il legante. Le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono costituite da carbonati di calcio di particolare struttura cristallina, integrati da caolini micronizzati e biossido di titanio. Contiene additivi con proprietà fungicida. La particolare tixotropia di HOBBY PAINT è ottenuta con additivi addensanti.

Fornitura

- Vasi da 4 – 14 litri.
- Colori: bianco, altri colori su richiesta.

Impiego

HOBBY PAINT è indicata per la decorazione di intonaci cementizi di malta bastarda, vecchi e nuovi, come pure per i fondi lisci a gesso, cartongesso o calcestruzzo.

Preparazione del fondo

Le imperfezioni degli intonaci vanno corrette con GOSTUCCO, speciale prodotto in pasta all'acqua per la stuccatura su muro.

Nel caso di spessori consistenti, applicare GOSTUCCO in mani successive.

Quindi, a materiale asciutto (dopo circa 5÷8 ore), carteggiare e trattare col fissativo ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 6 parti di acqua.

Dopo circa 6 ore si può applicare HOBBY PAINT.

Sugli intonaci con vecchia tinteggiatura asportare meccanicamente le parti sfarinanti, quindi trattare il fondo con fissativo ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 4 parti di acqua.



Lavorazione

HOBBY PAINT si applica in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

La prima mano va normalmente diluita con il 40% di acqua, la seconda fino ad un massimo del 30%, in base all'assorbimento del supporto.

Tra la prima e la seconda mano attendere circa 3 ÷ 5 ore.

In base alle caratteristiche dei supporti le rese complessive sono le seguenti:

- Intonaci a "civile": 4,5 m² / l;
- Intonaci lisciati a gesso: 5,5 m² / l.

Avvertenze

Applicare HOBBY PAINT a temperature comprese tra +5°C e + 35°C.

Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.

Conservazione

HOBBY PAINT, stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C, non subisce alterazioni per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,68 Kg / l ± 0,05
Contenuto solidi	69 % ± 3
Viscosità cps a 30 °C R6 10 rpm	35000 ± 12%
pH	7,8 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione	1ª mano fino al 40% con acqua
	2ª mano fino al 30% con acqua
Temperatura di applicazione	+5°C + 35°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 1 ÷ 2 ore
	sovrà verniciabile 3 ÷ 5 ore
	completa 24 ore
Resa	4,5 ÷ 5,5 m ² / l
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l (bianco)
	< 10 g / l (colorati)

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.



Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.