



IMPRE – LEGNO – W

Cod: 166

Impregnante protettivo incolore e colorato per legno da esterno e interno, per la protezione dalle intemperie, muffe e funghi



Caratteristiche

IMPRE-LEGNO-W è formulato con pigmenti trasparenti che esaltano la bellezza e le venature del legno, è caratterizzato da un'elevata elasticità ed una buona permeabilità al vapore acqueo che consente al legno di mantenere la propria igrometria naturale. L'impregnante assicura al supporto così trattato un'ottima difesa dall'attacco di funghi e muffe.

Composizione

È un prodotto acrilico a bassa viscosità, con alto contenuto attivo, adatto per la protezione di manufatti in legno, anche in ambienti difficili. La resina utilizzata è una resina acrilica autoreticolante con ottima resistenza al blocking e basso assorbimento d'acqua.

Fornitura

- Vasi da 0,75 – 2,5 – 5 – 15 litri.
- Colori: incolore, altri colori vedere collezione essenze.

Impiego

Applicazione su qualsiasi tipo di legno sia all'interno che all'esterno, steccati, sottotetti, infissi, perlinati, ecc.

Preparazione del fondo

A seconda del supporto da trattare, procedere nei seguenti modi:

- Superfici in legno: carteggiare il supporto pulendolo da polvere e sporcizia, se resinosi tramite diluente; applicare quindi IMPRE-LEGNO-W.
- Superfici già trattate con smalti e vernici: Sverniciare tramite uno sverniciatore termico o chimico per ritrovare un legno grezzo.

Carteggiare e levigare accuratamente tramite raschietto metallico o carta vetrata. A supporto levigato ed asciutto applicare IMPRE-LEGNO-W.



Lavorazione

Il prodotto si può applicare a pennello, a spruzzo o per immersione.

Non applicare il prodotto in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.

Il supporto da trattare non deve essere stato trattato precedentemente con vernice "flatting", in tal caso bisogna asportare completamente la vernice; di conseguenza la protezione interesserà anche gli strati più in profondità. Rimiscolare il prodotto prima dell'uso; se si tratta di impregnante colorato bisogna rimiscolarlo anche durante l'applicazione per evitare di avere differenze di tinta nella superficie di applicazione.

Usare dei pennelli piatti e larghi, per superfici piane, al fine di ottenere un effetto regolare.

Su fondi rifiniti i consumi complessivi di IMPRE–LEGNO–W sono di circa $0,16 \div 0,20$ l / m².

Il prodotto va diluito con acqua (min 20% ÷ max 40% di acqua)

Tempi di essiccazione:

- asciutto al tatto 1 ora a + 20 °C;
- secco in profondità 24 ore a + 20 °C.

Conservazione

Stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra i + 5 °C e + 35 °C, IMPRE – LEGNO – W non subisce alterazioni per 2 anni.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,02 Kg / l $\pm$ 0,05
Temperatura di applicazione	+10°C + 30°C
Attrezzi	Pennello, spruzzo, per immersione
Diluizione	20 ÷ 40 % con acqua
Essiccazione a +20°C e 65% U.R.	Al tatto 1 ÷ 2 ore
	Completa 24 ore
Consumo	0,16 ÷ 0,20 l / m ²
Contenuto massimo di COV: (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/e BA: 130 g/l)	50 g / l

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.