



MARMORINO PL

Cod: 145

Rivestimento murale in polvere per interni ed esterni a finitura classica



Caratteristiche

MARMORINO PL protegge e decora le opere murarie. Protegge perché, essendo costituito da materie prime naturali perfettamente integrate con additivi suggeriti dalla moderna ricerca, garantisce alle murature ottima traspirabilità, ottima resistenza agli agenti ambientali aggressivi, anche quelli tipici d'ambienti industriali e marini. Decora perché offre finiture lucide tipo marmo o tipo intonaco classico veneziano, contraddistinto dal cromatismo inalterabile nel tempo. MARMORINO PL ha una ritenzione di smog e polvere molto bassa. MARMORINO PL possiede un'ottima resistenza agli UV e presenta una finitura lucida pur non avendo cere.

Composizione

Calce idrata, legante idraulico, polvere di marmo in curva granulometrica, pigmenti inorganici, ed altri particolari additivi.

Fornitura

- Sacchi 18 Kg.
- Viene fornito in vari colori.

Impiego

MARMORINO PL è ideale per la finitura pregiata di edifici di pregio e interesse artistico, storici e nuovi. MARMORINO PL è indicato per impreziosire l'architettura dei Centri Storici.

Conservazione

MARMORINO PL, stoccato a temperature comprese tra +5°C e + 35°C, rimane inalterato per 2 anni.

Avvertenze

Applicare il prodotto a temperature comprese tra + 10°C e + 30 °C.
Trattandosi di prodotto alcalino, proteggere gli occhi e le mani. In caso di contatto fortuito, lavare abbondantemente con acqua. Se persistessero irritazioni rilevanti consultare il medico

Colorificio Gottardo
www.colorificiogottardo.it



Preparazione del fondo

Le vecchie pitture devono essere rimosse, in modo da mettere a nudo la superficie pulita e sana dell'intonaco. Se i vecchi intonaci si presentano ammalorati, si procede ripristinandone le parti danneggiate con malta nuova. Applicare quindi una mano di fissativo MICROFISS diluita 1 a 1 con acqua. Negli intonaci nuovi stagionati e sani si può applicare il prodotto direttamente senza alcun fissativo.

Lavorazione

Miscelare il prodotto con acqua. Mescolare bene fino a completa omogeneizzazione in quanto il prodotto da applicare deve essere privo di grumi.

Sono normalmente richiesti circa 8 litri di acqua per 18 Kg di MARMORINO PL in polvere.

Applicare il materiale sulla muratura, precedentemente inumidita, con frattazzo all'americana inox, operando con una certa pressione per ottenere un effetto lucido.

Il consumo di prodotto impastato con acqua nel rapporto previsto è compreso indicativamente tra 2,0 ÷ 2,5 Kg / m² a seconda del grado di finitura del fondo.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Descrizione	Intervallo di valori
Massa volumica (prodotto in polvere)	750 Kg / m ³
pH	12,5 ± 0,5
Contenuto organico	4,7 % in peso (*)
Reazione al fuoco dopo l'applicazione (Classe di prestazione)	(*)
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 Cat. A/a BA: 30 g/l)	1 g / l (colore bianco)

(*) Regolamento (UE) 2017/1228, senza prove: Classe **A2 - s1, d0** con una massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 2 kg/m²; oppure Classe **B - s2, d0** con una massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 4 kg/m².

DATI APPLICATIVI

Caratteristica	Intervallo di valori
Attrezzi (vedere lavorazione)	Frattazzo all'americana inox
Spessore indicativo di applicazione	fino a 1,5 mm
Diluizione (vedere lavorazione)	4,5 l di acqua su 10 kg prodotto
Temperatura di applicazione	+ 10°C + 30°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 2 ÷ 3 ore
	sovra applicabile 4 ore
	completa 6 ore
Consumo indicativo del prodotto impastato	2,0 ÷ 2,5 Kg/m ²

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.



Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.