



MATT FINISH G

Caratteristiche

MATT FINISH G è una pittura lavabile traspirante per interni, a finitura molto opaca.

Il prodotto presenta una elevata coprenza, buona resistenza al lavaggio e un ottimo punto di bianco.

Può essere facilmente applicato su pareti e soffitti in quanto dotato di proprietà "antigoccia".

La finitura molto opaca limita notevolmente la riflessione di difettosità sulle superfici trattate.

Composizione

Il prodotto è a base di resine acriliche. Le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono costituite da carbonati di calcio di particolare struttura cristallina, integrati da caolini micronizzati e biossido di titanio.

Impiego

MATT FINISH G si applica su interni di edifici vecchi e nuovi.

Aderisce perfettamente ed in profondità su intonaco, intonaco bianco, calcestruzzo e gesso.

Preparazione del fondo

Il supporto deve essere pulito, asciutto, sano e sgrassato.

Eventuali imperfezioni degli intonaci vanno corrette con *GOSTUCCO*, speciale prodotto in pasta all'acqua per la stuccatura su muro; nel caso di spessori consistenti, applicare *GOSTUCCO* in mani successive.

Su supporto asciutto carteggiare e trattare con fissativo *ISOACRIL N* diluito con acqua nel rapporto 1 parte di *ISOACRIL N* / 4 parti di acqua.

Su intonaci con vecchie tinteggiature asportare meccanicamente le parti in distacco, quindi trattare il fondo con fissativo *ISOACRIL N* diluito con acqua nel rapporto 1 parte di *ISOACRIL N* / 4 parti di acqua.

Si può applicare **MATT FINISH G** dopo circa 6 ÷ 7 ore.

Lavorazione

MATT FINISH G si applica in una o due mani, a seconda delle necessità, a pennello, rullo o spruzzo.

Diluire con il 5% ÷ 25% di acqua, in base all'attrezzatura utilizzata e all'assorbimento del supporto.

Tra la prima e la seconda mano attendere circa 4 ÷ 5 ore.

La resa è compresa tra 5 ÷ 7 m² / l, in base alla diluizione, alla tipologia e all'assorbimento del supporto.

Avvertenze

Applicare a temperature comprese tra +6°C e + 32°C.

Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.

Confezioni

- Codice prodotto: **576**
- Vasi da 4 – 14 litri
- Colori: bianco, altri colori su richiesta.

Conservazione

Stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C, non subisce alterazioni per 18 mesi. Vedere l'etichetta per la data di scadenza esatta.

**Norma di prodotto**

UNI EN 13300 : 2002

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Peso specifico	1,66 Kg / l ± 0,03
Residui solidi	68 % ± 2
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione (in base all'attrezzatura utilizzata e all'assorbimento del supporto)	1ª mano 10% ÷ 25% con acqua
	2ª mano 5% ÷ 20% con acqua
Temperatura di applicazione	+6°C + 32°C
Resa	5 ÷ 7 m ² / l
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 1 ÷ 2 ore
	sovrapposizione verniciabile 4 ÷ 5 ore
	completa 8 ÷ 10 ore
Brillantezza UNI EN ISO 2813 (*)	Molto Opaco < 5 a 85°
Coprenza ISO 6504-3 (*)	Classe 2
Resistenza al lavaggio ISO 11998 (*)	Classe 3 (< 70 µm dopo 200 cicli)
Contenuto massimo di VOC: (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: ≤30 g/l)	< 4 g / l
TVOC (composti organici volatili totali)	A+
(*) prove del Colorificio Gottardo	

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.