

**LINEA EDILIZIA****MURAL SUPER****Cod: 114****Idropittura speciale semilavabile per interni****Caratteristiche**

MURAL SUPER è un'idropittura speciale semilavabile per interni con ottima traspirabilità. Le superfici tinteggiate si presentano prive di sfiammature, senza variazioni di tonalità e sfarinamenti.

**Composizione**

Resine polimeriche di sintesi alcali resistenti ne costituiscono il legante, mentre le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono costituite carbonati di calcio di particolare struttura cristallina, integrati da caolini micronizzati e biossido di titanio. La particolare tixotropia di MURAL SUPER è ottenuta con additivi addensanti.

**Impiego**

MURAL SUPER è indicata per la tinteggiatura traspirante di intonaci interni di malta cementizia, malta bastarda, calcestruzzo e gesso.

**Preparazione del fondo**

Le imperfezioni degli intonaci vanno corrette con GOSTUCCO, speciale prodotto in pasta all'acqua per la stuccatura su muro. Nel caso di spessori consistenti, applicare GOSTUCCO in mani successive.

Quindi, a materiale asciutto (dopo circa 5÷8 ore), carteggiare e trattare con fissativo ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 6 parti di acqua. Dopo circa 6 ore si può applicare MURAL SUPER. Sugli intonaci con vecchia tinteggiatura asportare meccanicamente le parti sfarinanti, quindi trattare il fondo con fissativo ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 4 parti di acqua.

**Lavorazione**

Prodotto in vaso: MURAL SUPER si applica in due mani a pennello o rullo. La prima mano va diluita con il 40% di acqua, la seconda mano va diluita al massimo con il 30%, in base all'assorbimento del supporto e al tipo di attrezzatura.

Prodotto in cisternetta: MURAL SUPER è già diluito e pronto all'uso, per applicazioni a spruzzo.

Tra la prima e la seconda mano attendere circa 3 ÷ 5 ore.

La resa è di circa 4 ÷ 5,5 m<sup>2</sup> / l, in base alle caratteristiche del supporto e al tipo di attrezzatura utilizzata.

**Avvertenze**

Applicare MURAL SUPER a temperature comprese tra +5°C e +35°C.

Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.

**Fornitura**

- Vasi da 4 - 14 litri -prodotto concentrato, da diluire-.
- Cisternetta da 1000kg -prodotto già diluito pronto all'uso, per applicazioni generalmente a spruzzo-
- Colori: bianco, altri colori su richiesta.

**Conservazione**

MURAL SUPER, stoccato nei vasi originali sigillati, a temperature comprese tra + 5 °C e + 30°C, non subisce alterazioni per 2 anni.

Il prodotto in cisternetta, stoccato al coperto non esposto a radiazioni solari, non subisce alterazioni per 10 giorni.



| <b>DATI TECNICI</b> (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)                      |                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Caratteristica</b>                                                                             | <b>Intervallo di valori</b>                 |
| Peso specifico <i>–prodotto concentrato in vaso–</i>                                              | 1,65 Kg / l ± 0,05                          |
| Contenuto solidi                                                                                  | 68 % ± 3                                    |
| Viscosità prodotto concentrato cps a 30 °C R6 10 rpm                                              | 25000 ± 12%                                 |
| pH                                                                                                | 8,0 ± 0,5                                   |
| Temperatura di filmazione TMF                                                                     | + 6 °C                                      |
| Attrezzi                                                                                          | Pennello, rullo, spruzzo                    |
| Diluizione <i>–solo per il prodotto fornito in vaso–</i>                                          | 1ª mano fino al 40% con acqua               |
|                                                                                                   | 2ª mano fino al 30% con acqua               |
| Temperatura di applicazione                                                                       | +5°C + 35°C                                 |
| Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.                                                                   | al tatto 1 ÷ 2 ore                          |
|                                                                                                   | sovraverniciabile 3 ÷ 5 ore                 |
|                                                                                                   | completa 20 ÷ 24 ore                        |
| Resa indicativa -in base alle caratteristiche del supporto e al tipo di attrezzatura utilizzata-  | 4 ÷ 5,5 m² / l                              |
| Contenuto massimo di COV :<br>(Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l) | < 1 g / l (bianco)<br>< 15 g / l (colorati) |

**Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento:** consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO garantisce che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche; tuttavia non assume alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità del prodotto al singolo caso specifico