



PR 6

cod. 408

Protettivo acrilico impermeabilizzante

Descrizione

PR 6 è un protettivo monocomponente impermeabilizzante a base di resine acriliche non ingiallenti, trasparente, ad effetto lucido, diluibile con acqua.

Applicato su supporti minerali (tipo travertino) **PR6** forma una pellicola trasparente resistente all'esposizione agli agenti atmosferici.

La pellicola protegge il supporto, da:

- corrosione, limitando la penetrazione di sostanze quali cloruri e solfati;
- macchie e adesione dello sporco;
- usura e abrasione.

PR6 è adatto per la finitura di prodotti decorativi per aumentare resistenza al lavaggio; è inoltre adatto per la protezione dei mattoni a vista limitandone lo sfarinamento.

L'applicazione con **PR6** altera leggermente l'aspetto estetico del supporto aumentandone il tono di colore.

Il trattamento con **PR6** è resistente all'acqua dopo circa 24 ÷ 36 ore dall'applicazione.

PR 6 è disponibile nella finitura **lucido**. (cod. 408)

Impiego

PR 6 è indicato per la protezione di supporti minerali (travertino, mattoni a vista, ecc) e di prodotti decorativi.

PR 6 presenta i seguenti vantaggi:

- semplicità di applicazione;
- rapida asciugatura;
- elevata resistenza al lavaggio.

Applicazione

Preparazione del fondo:

- La superficie deve essere asciutta, coesa e priva di parti inconsistenti o friabili;
- eventuali residui di prodotti di trattamento precedenti vanno rimossi;
- asportare la polvere ed eventuali incrostazioni.

Applicare **PR 6** diluito in due mani a pennello o spugna di cellulosa, in maniera uniforme.

Rapporto di diluizione, a seconda dell'assorbimento del supporto e della tipologia di applicazione:

- prima mano 50% fino al 100% con acqua;
- seconda mano 10% con acqua.

Il consumo indicativo è di circa 110÷180 g/m² per mano: effettuare una prova preliminare per verificare i consumi.

Fornitura

Vasi da 1 e 5 litri. Aspetto del prodotto: bianco lattiginoso

Avvertenze

Prima dell'impiego agitare bene il contenitore.

Gli utensili impiegati per l'applicazione del prodotto possono essere lavati con acqua.

Prima dell'applicazione, il prodotto deve essere a temperatura compresa tra +5°C e + 30°C.

Non applicare in caso di pioggia imminente o prevista.

Prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza.



Conservazione

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C, non esposto al sole o fonti di calore.

PR6 Caratteristiche tecniche (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Peso specifico	1,0 Kg / l ± 0,01
Aspetto	Liquido trasparente
Odore	Leggero, caratteristico
pH	8
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/i BA: 140 g/l)	< 2 g / l

PR6 Dati per l'applicazione

Attrezzi	Pennello, Spugna di cellulosa
Diluizione prima mano	50 ÷ 100% con acqua
Diluizione seconda mano	10% con acqua
Consumo indicativo	110 ÷ 180 g/m ² per mano
Temperatura di applicazione	Da + 5°C a + 30°C
Essiccazione a 25 °C e 60% U.R.	Al tatto: 1 ora (fuori polvere)
	Completa: 8 ore
Temperatura di esercizio	Tra -10°C e + 40°C

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.