



QUARZACRIL con protettivo contro muschi e alghe



**Idropittura murale acril-silossanica
decorativa per esterni con protettivo
contro muschi e alghe**

Caratteristiche

QUARZACRIL acril-silossanico con protettivo contro muschi e alghe è un'idropittura decorativa dotata di un elevato potere ancorante su intonaci e CLS.

Presenta un'ottima resistenza chimica all'aggressione in atmosfere industriali e saline, non mostrando fenomeni di sfarinamento e di alterazione cromatica. Protegge specificamente dall'aggressione di muschi e alghe prevenendo la formazione di muffe, grazie alla presenza nella sua formulazione di alghicidi a vasto spettro d'azione.

QUARZACRIL con protettivo contro muschi e alghe è un'idropittura caratterizzata da un ottimo potere coprente.

Composizione

QUARZACRIL è costituito da polimeri acril-silossanici insaponificabili in emulsione, con quarzi e farine di quarzo in ottimale curva granulometrica. I pigmenti utilizzati presentano una buona resistenza ai raggi UV. Gli additivi fungicidi e alghicidi incorporati, assicurano una lunga durata in parete funzionando da inibitori di proliferazioni fungine.

Fornitura

– Vasi da 2,5 – 5 – 15 litri.

– Colori: bianco, altri colori su richiesta.

Codice prodotto: **590** (082)

Impiego

QUARZACRIL con protettivo contro muschi e alghe è un'idropittura indicata per la decorazione protettiva esterna a basso spessore di malte cementizie, bastarde e di calcestruzzo.

Preparazione del fondo

- **Intonaci nuovi:** applicare una mano di primer ISOACRIL N diluito con 5 parti di acqua o in alternativa, una mano ottenuta diluendo con il 30% di acqua lo stesso QUARZACRIL con protettivo contro muschi e alghe.
- **Intonaci già precedentemente tinteggiati:** effettuare la raschiatura e spazzolatura delle superfici, quindi applicare una mano di primer MICROFISS secondo le indicazioni della relativa scheda tecnica.
- **Intonaci rappezzati "vecchio-nuovo" o vecchi intonaci:** applicare una mano di PLIOCLORE.

La stesura di QUARZACRIL va eseguita dopo 24 ore dall'applicazione del primer.

Su intonaci molto deteriorati dalle muffe e dalle alghe effettuare preventivamente un trattamento antialghe, e successivamente effettuare la preparazione del fondo sopra descritta.



Lavorazione

QUARZACRIL con protettivo contro muschi e alghe va stesa con pennello o rullo di lana in due mani di cui la prima diluita con il 25 ÷ 30% di acqua, la seconda con il 15 ÷ 20%.

Tra una mano e l'altra attendere circa 5 ore.

Su intonaci lisci di normale finitura la resa di QUARZACRIL con protettivo contro muschi e alghe è di circa 3,0 ÷ 3,5 m² / litro.

Avvertenze

Applicare il prodotto a temperature comprese tra +5 °C e + 35 °C.

Stendere il materiale al riparo dal vento, dal sole battente e dalla pioggia.

Conservazione

QUARZACRIL con protettivo contro muschi e alghe, stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra +5°C e +30°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

DATI TECNICI

Caratteristica	Intervallo di valori
Peso specifico	1,60 Kg / l ± 0,05
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C
Resistenza all'attacco di alghe in ambienti di proliferazione	molto buona
Attrezzi	Pennello, rullo di lana
Diluizione	1ª mano fino al 30% con acqua
	2ª mano fino al 20% con acqua
Temperatura di applicazione	+5°C + 35°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 2 ore
	sovrapposizione verniciabile 5 ore
	completa 24 ore
Consumi indicativi (due mani)	3,0 ÷ 3,5 m ² / l
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/c BA: 40 g/l)	< 30 g / l

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori del suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto al singolo caso specifico