

RASOFIN

Cod. 017



**Rasante fine per finiture
su intonaci e calcestruzzo**



Caratteristiche

RASOFIN è un prodotto in polvere adatto per la rasatura su intonaci e calcestruzzo.

RASOFIN può essere tinteggiato direttamente senza l'applicazione preventiva di primer.

Composizione

RASOFIN è un prodotto in polvere a base di leganti a presa idraulica ed aerea, inerti silicei, particolari additivi che gli assicurano una plasticità nel tempo e un ottimo ancoraggio al supporto. Il tenore massimo di composti organici è inferiore al 2,5%.

Fornitura

Sacchi da 25 Kg.

– colori: bianco

Impiego

RASOFIN può essere utilizzato per rasare e livellare superfici in malta “a civile” non ben frattazzate, ma anche per la finitura di rivestimenti a cappotto.

Preparazione del fondo e applicazione

- Per ottenere risultati ottimali procedere come descritto:
- Pulire meccanicamente e spolverare il supporto da trattare;
- Applicare una mano di aggrappante (ISOACRIL N) a base di polimeri resistenti agli alcali miscelato nel rapporto di 1 parte ISOACRIL N / 7 parti di acqua in volume;
- Successivamente, sul fondo ancora umido, applicare una prima mano di RASOFIN con spatola metallica liscia. Dopo qualche minuto si può rifinire la superficie con la stessa spatola metallica o dopo mezz'ora con frattazzino di spugna.
- Procedere quindi alla stesura della seconda mano definitiva di prodotto prima che la precedente abbia già fatto presa.
- Per la finitura di rivestimento a cappotto non occorrono PRIMER o FISSATIVI.

Lavorazione

RASOFIN va preparato sul posto di utilizzo, miscelando il prodotto con trapano a frusta o betoniera da cantiere con acqua nel rapporto: RASOFIN Kg 100 / acqua litri 25.
Il consumo di RASOFIN è di circa 1,2 Kg / m² per mm di spessore.

Avvertenze

Applicare il prodotto a temperature comprese tra + 4°C e +35°C.
Non applicare il prodotto sotto sole battente o in presenza di forte vento.

Conservazione

La durata di stoccaggio del prodotto è di 12 mesi qualora venga conservato in luoghi asciutti e nelle sue confezioni originali, avendo cura di distanziare le confezioni di almeno 2 cm da pavimento e pareti.

Norme di prodotto

EN 998-1 : 2016 Malte per intonaci interni ed esterni a base di leganti inorganici prodotte in fabbrica per l'utilizzo in pareti, soffitti, colonne e partizioni.
GP : malta per scopi generali per intonaci interni/esterni.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Cat. Classe
Massa volumica apparente allo stato secco	EN 1015-10	1289	Kg/ m ³	
Resistenza alla compressione	EN 1015-11	≥ 9,0	N/mm ²	CS IV
Resistenza alla flessione	EN 1015-11	≥ 2,5	N/mm ²	
Adesione	EN 1015-12	≥ 1,0	N/mm ²	FP: B
Assorbimento d'acqua	EN 1015-18	≤ 0,2	kg/(m ² · min ^{0,5})	W _c 2
Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo	EN 1015-19	< 10	μ	
Conducibilità termica λ	EN 1745-A12	0,45	W/m·°K	
Reazione al fuoco (classe di prestazione)	EN 13501-1	NPD	MJ/kg	A2 - s1, d0 (*)
Tempo di lavorabilità (metodo A)	EN 1015-9	1500	min	
Contenuto di sostanze organiche		~ 2	% in peso	
Sostanze pericolose				vedere SDS

Le caratteristiche della malta (intonaco) sono specificate alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.

(*) Regolamento (UE) 2017/1228, senza prove, per prodotti con tenore massimo di composti organici in peso ≤ 2,5 % e massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 6 kg/m².

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.



2023

COLORIFICIO GOTTARDO

Scheda Tecnica RASOFIN.docx – Edizione 04 /

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.