



TERMO PAINT

Cod. 050

Idropittura antimuffa
anticondensa per interno



Caratteristiche

TERMO PAINT è una speciale pittura lavabile con proprietà antimuffa, anticondensa, fonoassorbente, ad elevato potere coprente e ottima lavorabilità. Le superfici trattate con TERMO PAINT, si presentano prive di sfiammature, variazione di tonalità di tinta e di sfarinamenti.

La particolare composizione e la tipologia di finitura di TERMO PAINT consentono la riduzione dei rumori; al tempo stesso, trattenendo sulla superficie il calore dell'ambiente, contribuiscono al risparmio energetico dell'edificio.

Composizione

TERMO PAINT è formulata con microsfele di vetro cave. Contiene additivi con proprietà fungicida.

Previene, grazie alla particolare formulazione, la formazione di condensa sui muri, inibendo la crescita delle muffe sulle superfici.

Fornitura

- Vasi da 2,5 - 4 - 14 litri.
- Colore bianco, altri colori su richiesta.

Impiego

TERMO PAINT è indicata per pareti interne con problemi di condensa, pareti esposte a nord. È applicabile su intonaci cementizi di malta bastarda, vecchi e nuovi, calcestruzzo, come pure fondi lisci a gesso.

Preparazione del fondo

Sulle superfici invase dalle muffe stendere preventivamente il TOGLIMUFFA liquido a pennello o a spruzzo; dopo 24 ore dall'applicazione pulire con spazzola il fondo così pre-trattato prima di applicare TERMO PAINT.

Eventuali parti ammalorate vanno preventivamente ripristinate con GOSTUCCO, secondo le indicazioni della scheda tecnica.



Lavorazione

TERMO PAINT si applica in due mani a pennello, rullo o spruzzo.

La prima va diluita con il 30% di acqua, la seconda fino ad un massimo del 20%, in base all'assorbimento del supporto.

Tra la prima e la seconda mano attendere circa 5 ore.

Su fondi ben rifiniti, la resa complessiva di TERMO PAINT è di circa $4 \div 5 \text{ m}^2 / \text{litro}$.

Avvertenze

Applicare TERMO PAINT a temperature comprese tra $+5^\circ\text{C}$ e $+35^\circ\text{C}$.

Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.

Conservazione

TERMO PAINT, stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra $+5^\circ\text{C}$ e $+30^\circ\text{C}$, non subisce alterazioni per 2 anni.

DATI TECNICI

Peso specifico	0,9 Kg / l $\pm 0,05$
Contenuto solidi	65 % ± 3
Viscosità cps a 30 °C R6 10 rpm	20000 $\pm 12\%$
pH	8,5 $\pm 0,5$
Temperatura di filmazione TMF	$+5^\circ\text{C}$
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
Diluizione	1ª mano fino al 30% con acqua
	2ª mano fino al 20% con acqua
Temperatura di applicazione	$+5^\circ\text{C}$ $+35^\circ\text{C}$
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 2 ore
	sovraverniciabile 5 ore
	completa 24 ore
Resa	$4 \div 5 \text{ m}^2 / \text{l}$
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	15 g / l

Le prestazioni sono specificate alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.



COLORIFICIO GOTTARDO

Scheda Tecnica **TERMO PAINT** – Edizione 02 / 2017

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.