

TRAVERTINO IN PASTA (Marmo Antico) Cod. 312



Composizione

TRAVERTINO IN PASTA è composto da calce spenta, polvere di marmo in curva granulometrica, pigmenti inorganici, e altri particolari additivi.

Fornitura

- Vasi da 5 e 24 Kg.
- I colori sono a scelta e la finitura è lucida pur essendo assenti cere.

Impiego

TRAVERTINO IN PASTA è ideale per la finitura pregiata di edifici d'interesse artistico, sia di vecchia che di nuova costruzione. TRAVERTINO IN PASTA è soprattutto indicato per impreziosire l'architettura dei Centri Storici.

Caratteristiche

TRAVERTINO IN PASTA protegge e decora le opere murarie. Protegge perché, essendo costituito da materie prime naturali perfettamente integrate con additivi suggeriti dalla moderna ricerca, garantisce alle murature ottima traspirabilità, ottima resistenza agli agenti ambientali aggressivi. Decora perché offre finiture semilucide tipo marmo o tipo intonaco classico veneziano, contraddistinto dal cromatismo inalterabile nel tempo. Presenta inoltre una elevata resistenza alle radiazioni UV.

Conservazione

Stoccato a temperature comprese tra +5°C e + 35°C, il materiale rimane inalterato per 12 mesi.

Avvertenze

Non applicare a temperature inferiori a + 10°C. Si consiglia di umidificare il materiale durante i primi due giorni dalla sua messa in opera.

Qualora TRAVERTINO IN PASTA venisse applicato in condizioni ambientali diverse da quelle specificate potrebbe dare luogo a sbiancamenti della finitura durante il processo di carbonatazione (tale fenomeno è irreversibile).

Trattandosi di prodotto alcalino, proteggere gli occhi e le mani. In caso di contatto lavare abbondantemente con acqua. Se persistessero irritazioni rilevanti consultare il medico.



Preparazione del fondo

Le vecchie pitture devono essere rimosse, in modo da mettere a nudo la superficie pulita e sana dell'intonaco, applicare quindi una mano di fissativo MICROFISS diluita 1 a 1 con acqua. Se i vecchi intonaci si presentano ammalorati, si procede ripristinandone le parti danneggiate con malta nuova. Negli intonaci nuovi e sani si può applicare il prodotto direttamente senza alcun fissativo.

Per applicazioni su cartongesso preparare la superficie con una mano di fissativo F01 diluito nelle proporzioni 1 litro di F01 con 1 litro di acqua.

Lavorazione

Applicare il materiale sulla muratura con frattazzo all'americana inox, operando con una certa pressione fino ad ottenere un effetto semilucido. Per ottenere l'effetto "pietra spaccata" tamponare con apposito attrezzo in modo casuale il 50% della superficie e appena fuori tatto lisciare con frattazzo inox.

A questo punto prima che il prodotto sia completamente indurito, servendosi di un tondino di acciaio dal diametro di 2-3 mm è possibile creare "l'effetto travertino" facendo delle striature orizzontali distanti tra loro circa 15 cm e verticali alternate distanti tra di loro 30 cm, facendo una pressione tale da incidere dei solchi (fughe) nel prodotto profondi 0,8÷1 mm circa.

L'effetto finale dovrà essere del tutto simile ad una muratura rivestita da lastre di marmo, con la sua satinatura, e le sue fughe ben visibili e pulite.

Mediamente occorrono circa 1,5 ÷ 1,8 Kg/m² a seconda del grado di finitura del fondo.

Applicare TRAVERTINO IN PASTA a temperature comprese tra +10 e +35 °C e umidità relativa minore del 75%. Dopo l'uso lavare gli attrezzi con acqua.

Per una maggior durata si consiglia l'applicazione di una mano di impregnante protettivo silossanico all'acqua, dopo 7÷8 giorni dalla finitura.

DATI TECNICI (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)

Peso specifico (prodotto in pasta)	1,55 Kg / l ± 0,05
Granulometria max	0,7 mm
pH	12,5 ± 0,5
Finitura	semilucida
Strati di applicazione	1÷2
Attrezzi (vedere lavorazione)	Frattazzo Americano inox
Diluizione	Nessuna diluizione
Temperatura di applicazione	+ 10°C + 35°C
Essiccazione a 25 °C e 65% U.R.	al tatto 2÷ 3 ore
	sovrapposizione verniciabile 4 ore
	completa 6 ore
Consumo	1,5 ÷ 1,8 Kg/m ²
Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 Cat. A/b BA: 40 g/l)	< 1 g / l (colore bianco)
	< 20 g / l (colorati)

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.