



VENEZIA-GUM

Cod. 71 – 401 – 112**VENEZIA-GUM** con protettivo contro alghe e muschi**Cod. 113**

Rivestimento murale
plastico a spessore
per esterni ed interni



Caratteristiche

VENEZIA-GUM è un rivestimento protettivo e decorativo a spessore (1,1 ÷ 1,2 mm), a base di legante elastomerico resistente ai raggi UV e all'aggressione di atmosfere inquinate dai fumi industriali e dalla salsedine.

VENEZIA-GUM è caratterizzato da una buona elasticità e anche da una perfetta aderenza ai supporti di calcestruzzo, malte cementizie e bastarde, oltre che dall'inalterabilità dei suoi pregi cromatici.

Composizione

VENEZIA-GUM è formulato con un particolare legante elastomerico costituito da copolimeri di sintesi insaponificabili in emulsione, da farine e graniglie di quarzo in corretta curva granulometrica, da pigmenti inorganici sintetici micronizzati e resistenti alle radiazioni UV.

Gli additivi fungicidi e algicidi di VENEZIA-GUM assicurano una lunga durata in parete funzionando da inibitori di proliferazioni fungine.

Fornitura

- Vasi da 25 Kg.
- Colori: bianco, altri colori su richiesta.

Impiego

VENEZIA-GUM è indicato per il rivestimento e la decorazione di edifici nuovi e vecchi ove si presentano crepe e cavillature di vario genere.

Avvertenze

Applicare il prodotto a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.

Evitare le applicazioni sotto sole battente o con vento forte.

Conservazione

Il prodotto, stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, si conserva inalterato per circa 2 anni.



Preparazione del fondo

Gli intonaci sfarinati o già in precedenza tinteggiati, devono essere preventivamente consolidati con l'applicazione di una mano di primer MICROFISS diluito con il 50% di acqua, per garantire al supporto un assorbimento omogeneo. Eventuali crepe vanno ripristinate almeno due giorni prima con speciale stucco elastico ST100. I fondi nuovi vanno preventivamente trattati con una mano di primer MICROFISS diluito con 50% di acqua.

Lavorazione

Il prodotto va steso con frattazzo inox all'americana, e quindi rifinito con frattazzo di plastica.

DATI TECNICI inerenti l'applicazione (dati indicativi, non oggetto di requisito contrattuale)				
VENEZIA-GUM spessore 0,7 mm (cod.071)	consumo	1,3 ÷ 1,5	kg / m ²	
VENEZIA-GUM spessore 1 mm (cod. 401)	consumo	1,8 ÷ 2,0	kg / m ²	
VENEZIA-GUM spessore 1,2 mm (cod. 112)	consumo	2,3 ÷ 2,5	kg / m ²	
VENEZIA-GUM spessore 1,2 mm (cod. 113)	consumo	2,3 ÷ 2,5	kg / m ²	

Norme di prodotto

EN 15824: 2009 Intonaci a base di leganti organici ottenuti in fabbrica utilizzati come rivestimento interno ed esterno di muri, colonne, partizioni e soffitti.

DATI TECNICI

DESCRIZIONE	Metodo di prova	Valore	Unità di misura	Cat. Classe
Permeabilità al vapore acqueo (velocità di trasmissione del vapore acqueo)	EN ISO 7783-2	0,317	g / (m ² · d) m	V ₂
Assorbimento di acqua (permeabilità all'acqua liquida)	EN 1062-3	0,168	kg/(m ² · h ^{0,5})	W ₂
Adesione (aderenza per trazione diretta)	EN 1542	1,1	Mpa	≥ 0,3
Durabilità	EN13687-3	0,8	MPa	≥ 0,3
Conducibilità termica λ (valore tabulato)	EN 1745 p. A12	0,83 (P = 50%)	W/m·°K	
		0,93 (P = 90%)		
Sostanze pericolose				vedi SDS
Peso specifico		1,77 ±0,05	Kg/ l	
Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- Cat. A/c (pitture per esterni BA: 40 g/l). Contenuto di COV inferiore a:	UNI EN ISO 11890-2:2013	30	g/l	

Le caratteristiche sono specificate alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.