Colorificio Gottardo

ANTICO STUCCO VENEZIANO

RIVESTIMENTO DECORATIVO PER INTERNI AD EFFETTO "STUCCO VENEZIANO"



CARATTERISTICHE

ANTICO STUCCO VENEZIANO ripropone l'eleganza ed il cromatismo di finitura degli interni delle case e palazzi storici di Venezia, presi come esempio d'arte raffinata e di gusto elegante.
Con ANTICO STUCCO VENEZIANO è possibile ancor oggi decorare gli interni di edifici di pregio, restituendone lo stile classico, ma con i vantaggi delle moderne tecnologie sui materiali di finitura: praticità, economicità, buona resistenza al lavaggio e durata.
ANTICO STUCCO VENEZIANO offre finiture lucide tipo marmo, con una ritenzione di polvere molto bassa.

COMPOSIZIONE

ANTICO STUCCO VENEZIANO è un prodotto a base di carbonati di calcio di granulometria molto fine che ne costituiscono la struttura. Il legante è di natura sintetica, ed è abbinato a prodotti sospensivanti che rendono la massa soffice e scorrevole all'applicazione.
Additivi battericidi ad ampio spettro ne garantiscono la resistenza contro l'azione biodegradante dei batteri, mentre i pigmenti sono costituiti da ossidi sintetici. Agenti distendenti e brillantanti di natura sintetica gli conferiscono la tipica finitura brillante-satinata.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Le vecchie pitture devono essere rimosse qualora sfarinanti o di dubbio ancoraggio. I vecchi intonaci ammalorati vanno risanati con l'applicazione di malte nelle parti danneggiate. Il fondo, così preparato, va trattato con una mano di primer.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

ANTICO STUCCO VENEZIANO è la finitura ideale per conferire pregio agli interni di edifici nuovi e vecchi di interesse artistico. Inoltre, la sua gamma di tinte lo rende gradevole anche negli interni in cui stili nuovi ed antichi si sposano.

LAVORAZIONE

ANTICO STUCCO VENEZIANO viene steso con frattazzo inox in due o tre passate, per uno spessore totale fino a 1,5 mm. Porre attenzione a ripulire le superfici trattate da eventuali sbavature mediante semplice carteggiatura con carta smeriglio a grana fine. Questa Operazione serve a conguagliare la superficie trattata, successivamente con frattazzo o spatola inox, si effettuano "spatolature" della forma e grandezza desiderate, che vanno lisciate a coltello, sempre con frattazzo inox, prima che siano completamente asciutte.
Consumo indicativo a finire su fondi ben livellati: 1 ÷ 1,2 kg / m² su intonaco civile; 0,4 ÷ 0,6 kg / m² su superfici lisce come gesso e cartongesso.

AVVERTENZE

Dopo lungo stoccaggio, è sempre consigliabile rimescolare il prodotto nel contenitore prima dell'uso.
Il materiale è atossico.

FORNITURA

Vasi da 5 – 10 – 25 kg Colori su richiesta

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico in vaso	1,75 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi (% in peso)	74 % ± 2
pH	8,5 ± 0,5
Tenore massimo di composti organici in peso	≤ 9 % (*)

(*) Classe di reazione al fuoco B – s2, d0 secondo il Regolamento (UE) 2017/1228, senza prove, per prodotti con tenore massimo di composti organici in peso ≤ 9 % e massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 4 kg/m².

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/b BA: 100 g/l)	< 100 g / l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno	
Temperatura di applicazione	+10 °C +30 °C	
Diluizione (% in peso)	Tal quale (nessuna diluizione)	
Attrezzi	Frattazzo inox	
N° strati	2	
Spessore indicativo di applicazione	Fino a 1,5 mm	
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	Al tatto	2 ÷ 3 ore
	Sovra applicabile	4 ÷ 5 ore
	Completa	6 ÷ 8 ore
Consumo indicativo su intonaco civile	1 ÷ 1,2 kg / m²	
Consumo indicativo su superfici lisce	0,4 ÷ 0,6 kg / m²	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione dei consumi.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia, non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.