Colorificio Gottardo

BUCCIAGUM

RIVESTIMENTO AD ASPETTO LUCIDO PER INTERNI ED ESTERNI





CARATTERISTICHE

BUCCIAGUM è un rivestimento murale a base di resine sintetiche in dispersione acquosa, pigmenti selezionati ed inerti riempitivi di natura minerale naturale. Il tipo di legante utilizzato conferisce al prodotto un'ottima resistenza agli alcali ed al lavaggio con acqua e soluzioni detergenti neutri. BUCCIAGUM possiede un ottimo potere riempitivo capace di mascherare facilmente le piccole imperfezioni murali; il suo aspetto finale – bucciato, liscio, lucido, con film, consistente, elastico non assorbente– sostituisce egregiamente una finitura a smalto
Non trattiene la polvere ed è di facile manutenzione.

COMPOSIZIONE

Il legante è costituito da speciali polimeri di sintesi in emulsione, le cariche da inerti selezionati secondo una curva granulometrica di tipo "chiuso".
I pigmenti sono scelti tra quelli resistenti agli UV, e gli speciali additivi conferiscono al prodotto durabilità nel tempo.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto, sia nuovo sia vecchio, va ripulito da materiale eterogeneo mediante spazzolatura o idrolavaggio.
I fondi in muratura vecchi o rappezzati devono essere preventivamente trattati con un fissativo, MICROFISS o ISOACRIL N, 24 ore prima dell'applicazione di BUCCIAGUM.

APPLICAZIONE

Mescolare bene il prodotto fino a completa omogeneizzazione, stenderlo sulla parete in modo uniforme prima con pennello o rullo di lana e subito dopo lavorarlo con un rullo a schiuma espansa, in modo da ottenere l'effetto bucciato. Si consiglia di applicare il prodotto in condizioni ambientali idonee, con temperature comprese tra +6°C e +35°, con un'umidità relativa non superiore al 75%.

IMPIEGO

BUCCIAGUM viene impiegato per rivestimento di superfici interne ed esterne, in intonaci civili, rasati, intonaci a gesso e cartongesso. Il suo utilizzo è adatto per abitazioni, corridoi, cucine, bagni di ospedali, industrie alimentari, di trasformazione, bar, ristoranti, ecc.
BUCCIAGUM è idoneo anche per superfici in legno e metallo opportunamente primerizzate.

AVVERTENZE

Non applicare BUCCIAGUM a temperature inferiori a + 6°C.
Il film di BUCCIAGUM è "fuori pioggia" dopo 10 ore alla temperatura di + 20°C.

FORNITURA

Vasi da 5 - 15 litri
Colori: bianco o colorato.

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,30 Kg / l ± 0,05
pH	8,5 ± 0,5

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 10 g / l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno/Esterno	
Temperatura di applicazione	+ 6°C + 35°C	
Attrezzi	Pennello, rullo	
N° mani	1	
Diluizione (vedi lavorazione)	Tal quale (nessuna diluizione)	
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	2 ÷ 4 ore
	completa	24 ore
Consumo	0,5 ÷ 0,6 l / m²	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.