Colorificio Gottardo

BUCCIATO N.2

RIVESTIMENTO MURALE AL QUARZO PER ESTERNI





CARATTERISTICHE

BUCCIATO è un rivestimento plastico a basso spessore (circa 0,8 mm) che ben si presta a decorare e proteggere pareti e soffitti.
BUCCIATO PER ESTERNI è adatto a qualsiasi clima e ambiente, compresi quelli molto inquinati per smog o nebbie saline.
BUCCIATO presenta ottima aderenza ai supporti di malta cementizia, malta bastarda o di laterizio.
BUCCIATO è resistente ai raggi UV e non sfarina nel tempo.

COMPOSIZIONE

Il legante è costituito da speciali polimeri di sintesi in emulsione, e gli inerti da cariche selezionate secondo una curva granulometrica di tipo “chiuso”.
I pigmenti sono scelti tra quelli resistenti agli UV, e gli speciali additivi conferiscono al prodotto un ottimo comportamento nel tempo.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Gli intonaci sfarinati o con vecchie tinteggiature devono essere in precedenza consolidati con l’applicazione di una mano di MICROFISS.
Tale procedimento deve essere adottato anche nel caso di fondi rappezzati “vecchio-nuovo” per garantire al supporto un assorbimento omogeneo.
I fondi nuovi e non sfarinanti vanno pre-trattati con una mano di primer all’acqua ISOACRIL N diluito (1 parte di ISOACRIL N con 7 parti di acqua).

APPLICAZIONE

BUCCIATO va applicato in due riprese: nella prima si stende il materiale mediante frattazzo, quindi si passa alla finitura con l’apposito rullo di spugna.
Gli attrezzi impiegati si lavano con acqua subito dopo il loro utilizzo.
I consumi variano da 1 a 1,3 Kg/m^2 in funzione della superficie del supporto e del tipo di bucciatura.

IMPIEGO

BUCCIATO è l’ideale decorazione protettiva a basso spessore di murature vecchie e nuove, di calcestruzzo, ecc.

AVVERTENZE

Applicare BUCCIATO a temperature comprese tra + 5°C e +35°C.
Evitare di applicare BUCCIATO sotto sole battente o con vento forte.

FORNITURA

Vasi da 5 - 10 - 25 Kg.
Colori: bianco, altri colori su richiesta.

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,60 Kg / l ± 0,05
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 40 g / l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Esterno	
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 30°C	
Attrezzi	Frattazzo, rullo di spugna	
N° mani	1	
Diluizione (% in volume)	Nessuna (tal quale)	
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	4 ore
	completa	24 ore
Consumo	1 ÷ 1,3 Kg / m²	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.