
Colorificio Gottardo

CALCELIT

PITTURA A BASE DI CALCE PER INTERNI ED ESTERNI






CARATTERISTICHE

CALCELIT è un prodotto in pasta, studiato per decorare pareti e soffitti all'interno e all'esterno di edifici di particolare pregio.
CALCELIT garantisce:

- → Ottima traspirabilità al vapore acqueo
- → Semplicità di applicazione
- → Piacevole finitura "anticheggiante"

COMPOSIZIONE

Il legante di base del prodotto è il classico "Grassello di calce" con perfetta stagionatura garantita, integrato con i più moderni ritrovati alla ricerca chimica in questo settore: agenti sinergici al legante, bagnanti, stabilizzanti e tixotropizzanti.
Le cariche inorganiche ed i pigmenti sono scelti con cura, in modo da garantire al prodotto durata e tenuta al massimo livello.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Con supporti sfarinanti applicare una mano di fissativo ISOACRIL N diluito (1 litro ISOACRIL N con 6 litri d'acqua).
Procedere preventivamente al ripristino di intonaci ammalorati mediante distacco delle parti inconsistenti, risanandole con nuove malte.
Le vecchie pitture vanno asportate con abrasione meccanica.

APPLICAZIONE

Prima di utilizzare CALCELIT rimescolare brevemente il prodotto, aggiungendo se necessario fino al 10 % di acqua. Stendere quindi CALCELIT sulla superficie del supporto con pennello, rullo o a spruzzo.
Su intonaci ben conguagliati il consumo medio è di circa 0,23 ÷ 0,35 l / m^2.

IMPIEGO

CALCELIT è indicata per la finitura decorativa a basso spessore di superfici cementizie, intonaci di malta bastarda, intonaci alla calce, laterizio in genere.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto ad una temperatura inferiore a + 8°C.
Dopo la messa in opera di CALCELIT proteggere dalla pioggia per 48 ore.

FORNITURA

Vasi da 5 – 15 litri.
Colori: bianco.

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico in vaso	1,30 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi (% in peso)	46 % ± 3
Viscosità cps a 30 °C R6 10 rpm	30000 ± 12%
pH	11,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 8 °C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	1 g / l (colore bianco)(*) < 20 g / l (altri colori)
Legislazione VOC Francia	

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno	
Temperatura di applicazione	+8 °C +30 °C	
Diluizione (% in peso)	1ª mano fino al 10% con acqua	
	2ª mano fino al 10% con acqua	
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo	
N° strati	2	
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	1 ÷ 2 ore
	sovra verniciabile	3 ÷ 5 ore
	completa	12 ore
Consumo indicativo	0,23 ÷ 0,35 l / m^2	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione dei consumi.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.