Colorificio Gottardo

DECOR BRILL

FINITURA AD EFFETTO BRILLANTE PER INTERNI



CARATTERISTICHE

DECOR BRILL è un prodotto creato per mezzo di moderne ed avanzate tecnologie e si presta egregiamente a conferire speciali effetti di prestigio ed eleganza ai supporti dove viene applicato, tipo salotti, raffinate sale, androni, camere e qualsiasi altro ambiente dove si voglia dare un piacevole tocco raffinato.

COMPOSIZIONE

DECOR BRILL è un prodotto a base di resine acriliche e speciali cariche che gli conferiscono una particolare capacità di creare nella superficie un effetto puntinato di cariche brillanti piacevole sia esteticamente che al tatto**.**

PREPARAZIONE DEL FONDO

I fondi possono essere lisciati o ruvidi, omogenei, privi di imperfezioni, eventuali parti non perfettamente aderenti devono essere rimosse e ripristinate.
Applicare quindi una mano di MICROFISS diluito nel rapporto 1 a 1 con acqua, attendere 6 ÷ 8 ore e procedere all'applicazione del prodotto.

APPLICAZIONE

DECOR BRILL viene applicato su superfici interne lisciate a "gesso" o finite con normale intonaco.
L'applicazione del prodotto è semplice, alla portata di tutti, anche dei meno esperti.
Passate 6 ÷ 8 ore dalla preparazione del fondo stendere a pennello due o tre mani di DECOR BRILL incrociate in obliquo, diluite con il 20% di acqua, intervallando di 4 ÷ 5 ore ogni mano.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a + 7° C.

FORNITURA

Vasi da 1 – 2,5 – 5 litri.
Colori: vari, vedere collezione

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,15 Kg / l ± 0,05
pH	8,0 ± 0,5

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 20 g / l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno	
Temperatura di applicazione	+ 7°C + 30°C	
Attrezzi	Pennello	
N° mani	2	
Diluizione (% in volume)	1ª mano	al 20% con acqua
	2ª mano	al 20% con acqua
	3ª mano	al 20% con acqua
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	3 ore
	sovra verniciabile	4 ÷ 5 ore
	completa	10 ÷ 12 ore
Resa	4 m² / l	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.