Colorificio Gottardo

DECOR SPUGNA

FINITURA AD EFFETTO ANTICHIZZANTE PER INTERNI





CARATTERISTICHE

DECOR SPUGNA è una pittura speciale che protegge le opere murarie su cui è applicata e conferisce speciali effetti cromatici antichi: spugnatura, velatura, nuvolatura ecc. a seconda della finitura desiderata. E' inoltre un ottimo protettivo del fondo in quanto assicura un basso assorbimento d'acqua e una buona permeabilità al vapore. Non necessita di primer.

COMPOSIZIONE

DECOR SPUGNA è formulata con speciali polimeri fotoresistenti in emulsione e cariche naturali a fine granulometria resistenti agli agenti inquinanti.

PREPARAZIONE DEL FONDO

I fondi devono essere già decorati con pittura lavabile tipo QUARZACRIL. Attendere 4 ÷ 5 ore e, senza l'impiego di primer, procedere all'applicazione di DECOR SPUGNA.

APPLICAZIONE

DECOR SPUGNA – Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.

Sono possibili le seguenti varianti applicative, in base alla finitura desiderata:

1. Applicare in una mano con l'apposito pennello avendo cura di incrociare le pennellature;
2. Applicare uniformemente DECOR SPUGNA a pennello e rifinire con frattazzo in spugna con movimento circolare.

Il prodotto viene normalmente utilizzato tal quale senza essere diluito. Può essere diluito fino al 20% con acqua qualora si voglia ottenere una riduzione dell'effetto.

IMPIEGO

DECOR SPUGNA viene applicata su superfici già trattate con pitture o rivestimenti murali lavabili. DECOR SPUGNA è l'ideale per decorare edifici in centri storici o di particolare pregio artistico come ville, palazzi, ecc.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperatura compresa tra + 5° C e i + 30° C.

FORNITURA

Finitura lucida (cod. 557)	Vasi da 2,5 – 5 - 15 litri
Finitura opaca (cod. 324)	Vasi da 2,5 – 5 litri

Colori: vari, vedere la cartella colori.

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (DECOR SPUGNA lucido)	1,10 Kg / l ± 0,05
Peso specifico (DECOR SPUGNA opaco)	1,15 Kg / l ± 0,05
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 7°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	13 g / l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno	
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 30°C	
Attrezzi	Pennello apposito, frattazzo in spugna	
N° mani	1 o 2	
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	3 ore
	sovra verniciabile	4 ÷ 5 ore
	completa	24 ÷ 30 ore
Resa (DECOR SPUGNA lucido)	7 ÷ 10 m² / l	
Resa (DECOR SPUGNA opaco)	7 ÷ 11 m² / l	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.