Colorificio Gottardo

FUMOSTOP INODORE

PITTURA ANTIFUMO A BASE SOLVENTE





CARATTERISTICHE

FUMOSTOP INODORE è un prodotto a veicolo solvente che blocca l'assorbimento, sulla superficie delle pareti, delle macchie tipiche dovute ai prodotti secondari di combustione (sigarette, camini, canne fumarie, condutture d'aria calda, etc.). FUMOSTOP INODORE si ancora saldamente al supporto grazie alle caratteristiche dei solventi utilizzati. Il suo comportamento gel-tixotropico evita fastidiose colature durante l'applicazione.

COMPOSIZIONE

Speciali polimeri a basso peso molecolare ne costituiscono il legante, che è perfettamente rapportato a cariche inorganiche e pigmenti micronizzati la cui natura fisica garantisce la neutralizzazione dei prodotti caratteristici della combustione, quali idrocarburi aromatici e loro derivati di degradazione, residui carboniosi, etc.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Le superfici da trattare devono essere pulite, sane e ben rifinite. I risanamenti preventivi con malte o stucco devono essere stagionati (almeno 20 giorni per le malte e 3 giorni per lo stucco).

APPLICAZIONE

FUMOSTOP INODORE va applicato, mediante rullo o pennello, in due mani:

- la prima mano diluita con acquaragia dearomatizzata o isoparaffina per il 10 ÷ 15%,
- la seconda mano tal quale.

Stendere la seconda mano dopo che la prima risulta ben asciutta (circa 5 ore).
Su fondi ben livellati e lisci la resa è di circa 6÷7 m² / litro per mano.
Gli attrezzi utilizzati vanno puliti con acquaragia.

IMPIEGO

FUMOSTOP INODORE svolge la sua funzione di barriera antifumo, nelle applicazioni interne ed esterne, sulle superfici interessate dal fenomeno del fumo, siano essere in muratura, malte, legno, lamiere zincate, etc.

AVVERTENZE

FUMOSTOP INODORE è un prodotto al solvente e pertanto non va applicato vicino a fiamme libere o fonti dirette di calore.
Arieggiare il locale durante l'applicazione e per alcune ore dopo l'applicazione.

FORNITURA

Vasi da 0,75 – 4 – 15 litri.
Colori: bianco.

CONSERVAZIONE

Il prodotto in confezioni originali sigillate ed in ambiente fresco si conserva integro per almeno 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,40 Kg / l ± 0,03
Punto di infiammabilità	+ 61°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 500 g / l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno ed Esterno
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 30°C
Attrezzi	Pennello, rullo
N° mani	2
Diluizione con acquaragia de-aromatizzata o isoparaffina	1ª mano 10 % ÷ 15 %
	2 ª mano tal quale (0%)
Essiccazione	Fisica per evaporazione
Resa indicativa, per mano	6 ÷ 7 m² / l

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.