Colorificio Gottardo

GOSTUCCO IN PASTA

PASTA PER STUCCATURE DI RIPRISTINO PER INTERNI



CARATTERISTICHE
GOSTUCCO è una pasta densa con buon potere di aggrappaggio, non sfarinante, carteggiabile ad asciutto.

COMPOSIZIONE
GOSTUCCO IN PASTA è formulato con particolari polimeri in emulsione, cariche molto fini, speciali additivi che conferiscono ottima lavorabilità.

IMPIEGO
GOSTUCCO IN PASTA è stato studiato per il ripristino di superfici danneggiate di materiale sia cementizio che a base gesso.
GOSTUCCO IN PASTA si presta inoltre per il perfetto rifacimento di stucchi e fregi.

PREPARAZIONE DEL FONDO
Su nuovi intonaci non friabili si può applicare il GOSTUCCO direttamente. Su intonaci precedentemente tinteggiati procedere prima con una mano di fissativo ISOACRIL N diluito nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 5 parti di acqua; attendere circa 3 ore prima dell'applicazione di GOSTUCCO.

APPLICAZIONE
GOSTUCCO IN PASTA è pronto all'uso e si applica con frattazzo d'acciaio. Per ripristinare grossi spessori, si applica il prodotto a strati successivi attendendo per ogni applicazione, che lo strato precedente sia perfettamente asciutto. Una volta asciutto, GOSTUCCO viene carteggiato con carta vetrata della grana desiderata.

NORME DI PRODOTTO
EN 15824 : 2017 Specifiche per intonaci a base di leganti organici. Intonaci per interni: utilizzo per stuccature in interni.

AVVERTENZE
Non applicare il prodotto a temperature inferiori a + 5 °C.
Consultare la "Guida per la pulizia degli attrezzi".

CONFEZIONI
Vasi da 1 - 5 - 25 Kg. Colori: bianco.

CONSERVAZIONE
Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico in vaso	1,77 Kg / l ± 0,05
Granulometria	< 0,1 mm
Adesione	≥ 0,3 N/mm²
Tenore massimo di composti organici in peso	< 5 % (*)

(*) Classe di reazione al fuoco secondo il Regolamento (UE) 2017/1228, senza prove, per prodotti con tenore massimo di composti organici in peso ≤ 5 %:

- Classe **A2 - s1, d0** con una massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 2 kg/m²;
- Classe **B - s2, d0** con una massa massima di prodotto umido pronto per l'impiego ≤ 4 kg/m².

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 30 g / l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno
Temperatura di applicazione	+5 °C +30 °C
Diluizione (% in peso)	Pronto all'uso
Attrezzi	Spatola metallica
N° strati	Uno o più
Spessore indicativo di applicazione	Max 2 mm per strato
Tipo di essiccazione	Per evaporazione fisica
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	Asciugatura superficiale dopo 4 ore
	Indurimento 0,4 cm ogni 24 ore
Consumo indicativo	1,9 Kg / m^2 per mm di spessore

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione dei consumi.

ULTERIORI INFORMAZIONI, MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.