Colorificio Gottardo

GOSTUCCO PL

STUCCO IN POLVERE PER RASATURE E PER RIPRISTINI INTERNI



CARATTERISTICHE
GOSTUCCO PL è uno stucco con buon potere d'aggrappaggio, non sfarinante, a basso ritiro, carteggiabile ad asciutto.

COMPOSIZIONE
GOSTUCCO PL è formulato con particolari polimeri in emulsione, solfato di calcio, cariche molto fini, speciali additivi che conferiscono ottima lavorabilità.

IMPIEGO
GOSTUCCO PL è stato studiato per il ripristino di superfici danneggiate di materiale sia cementizio che laterizio. Si presta inoltre per il perfetto rifacimento di stucchi e fregi.

PREPARAZIONE DEL FONDO
Su intonaci nuovi non friabili si può applicare GOSTUCCO PL direttamente.
Su intonaci vecchi si procede al loro ripristino eliminando le parti inconsistenti e sostituendole con nuova malta. Le vecchie pitture vanno asportate mediante abrasione meccanica, va quindi applicata una mano di fissativo MICROFISS diluito nel rapporto 1 parte di MICROFISS ÷ 1 parte di acqua.

APPLICAZIONE
GOSTUCCO PL va impastato con acqua nel rapporto: 6,6 litri di acqua / 17 Kg GOSTUCCO (aggiunto all'acqua). Si miscela con trapano a frusta fino ad ottenere una pasta omogenea e si lascia riposare per 5 minuti, quindi si miscela per un minuto ancora e si applica con frattazzo d'acciaio. Quando la superficie di applicazione è asciutta carteggiare con carta vetrata della grana desiderata. Per ripristinare grossi spessori si applica il prodotto a strati successivi, attendendo l'asciugatura prima di ogni applicazione successiva.

CONFEZIONI
Sacchi da 4 - 17 Kg.
Colori: bianco.

AVVERTENZE
Non applicare il prodotto a temperature inferiori a + 5 °C.
Consultare la "Guida per la pulizia degli attrezzi".

CONSERVAZIONE
Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, in luogo asciutto a distanza di almeno 2 cm dal pavimento e dalle pareti, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Massa volumica allo stato secco	1200 Kg / m³ ±3%
Adesione	≥ 0,3 N/mm²

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno
Temperatura di applicazione	+5 °C +30 °C
Acqua di impasto	6,6 l di acqua su 17 kg di GOSTUCCO PL
Attrezzi	Spatola metallica, frattazzo americano
Utilizzabile	Entro 1 ora dall'impasto
Essicazione a 25°C e 65% U.R.	Asciugatura superficiale dopo 4 ore
	Indurimento 0,4 cm ogni 24 ore
Consumo indicativo	1,3 Kg / m^2 per mm di spessore

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione dei consumi.

ULTERIORI INFORMAZIONI, MANIPOLAZIONE E SMALTIMENTO: consultare la scheda di sicurezza.

Il COLORIFICIO GOTTARDO precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.