
Colorificio Gottardo

GRASSELLO DI CALCE

RIVESTIMENTO DECORATIVO TRASPIRANTE ALLA CALCE PER INTERNI





CARATTERISTICHE

GRASSELLO DI CALCE per interni è un prodotto in pasta pronto all'uso, che si presta egregiamente a proteggere e decorare gli interni di opere di particolare pregio.
GRASSELLO DI CALCE per interni garantisce:

- → ottima traspirabilità del supporto;
- → lavabilità e scarsa ritenzione di polvere;
- → semplicità di applicazione e finiture eleganti.

COMPOSIZIONE

GRASSELLO DI CALCE per interni contiene come legante base "la calce" caratterizzata da una buona stagionatura.
Completano la sua formulazione cariche, pigmenti inorganici e altri additivi.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Su intonaci sfarinati applicare una mano di fissativo ISOACRIL N, diluito con acqua pulita nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 4÷6 parti di acqua, assicurandosi che il supporto sia solidificato anche in profondità.
Prima di applicare GRASSELLO DI CALCE per interni su supporti diversi da quanto sopra elencato è necessaria una prova preliminare di adesione ed una attenta valutazione della solidità del supporto.

APPLICAZIONE

Il materiale va steso sulla muratura con frattazzo all'americana inox, in due o tre strati. Con lo stesso utensile (frattazzo americano inox) si procede poi alla sua lisciatura, effettuando una discreta pressione, fino ad ottenere una superficie uniformemente lucida.
Su intonaci ben conguagliati il consumo medio è di circa 1 ÷ 1,2 Kg / m2.

IMPIEGO

GRASSELLO DI CALCE per interni è ideale per la decorazione a spessore sottile di pareti e soffitti di malta bastarda o "al civile".

AVVERTENZE

Non applicare GRASSELLO DI CALCE a temperature inferiori a + 10 °C.

FORNITURA

Vasi da 5 – 24 Kg.
Colori: bianco, altri colori su richiesta.

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, si

mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico in vaso	1,35 Kg / l ± 0,03
pH	12 ÷ 13

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l (colore bianco) (*) < 20 g / l (colorati)
Legislazione VOC Francia	

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno	
Temperatura di applicazione	+10 °C +35 °C	
Temperatura minima di applicazione per normale e uniforme carbonatazione	+10°C	
Diluizione (% in peso)	Nessuna diluizione	
Attrezzi	Frattazzo americano inox	
N° strati	2 o 3	
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	Al tatto	2 ÷ 3 ore
	Sovraverniciabile	4 ore
	Completa	6 ore
Consumo indicativo	1 ÷ 1,2 Kg / m²	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione dei consumi.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.