Colorificio Gottardo

HOBBY PAINT

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI



CARATTERISTICHE

HOBBY PAINT è una idropittura murale traspirante di elevata qualità, caratterizzata da ottimo potere coprente, eccellente lavorabilità e facilità di applicazione. La speciale formulazione consente di ottenere finiture uniformi e omogenee, con un film particolarmente resistente allo sfregamento e al contatto quotidiano.

COMPOSIZIONE

Resine polimeriche di sintesi alcali resistenti ne costituiscono il legante. Le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono costituite da carbonati di calcio di particolare struttura cristallina, integrati da caolini micronizzati e biossido di titanio. Contiene additivi con proprietà fungicida.
La particolare tixotropia di HOBBY PAINT è ottenuta con additivi addensanti.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Le imperfezioni degli intonaci vanno corrette con GOSTUCCO, speciale prodotto in pasta all'acqua per la stuccatura su muro.
Nel caso di spessori consistenti, applicare GOSTUCCO in mani successive.
Quindi, a materiale asciutto (dopo circa 5÷8 ore), carteggiare e trattare col fissativo ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 6 parti di acqua.
Dopo circa 6 ore si può applicare HOBBY PAINT.
Sugli intonaci con vecchia tinteggiatura asportare meccanicamente le parti sfarinanti, quindi trattare il fondo con fissativo ISOACRIL N diluito con acqua nel rapporto 1 parte di ISOACRIL N / 4 parti di acqua.

APPLICAZIONE

HOBBY PAINT si applica in due mani a pennello, rullo o spruzzo.
La prima mano va normalmente diluita con il 40% di acqua, la seconda fino ad un massimo del 30%, in base all'assorbimento del supporto.
Tra la prima e la seconda mano attendere circa 3 ÷ 5 ore.
In base alle caratteristiche dei supporti le rese complessive sono le seguenti:

- Intonaci a "civile": 4,5 m² / l.
- Intonaci lisciati a gesso: 5,5 m² / l.

IMPIEGO

HOBBY PAINT è indicata per la decorazione di intonaci cementizi di malta bastarda, vecchi e nuovi, come pure per i fondi lisci a gesso, cartongesso o calcestruzzo.

AVVERTENZE

Applicare HOBBY PAINT a temperature comprese tra +5°C e + 35°C.
Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.

FORNITURA

Vasi da 4 - 14 litri.
Colori: bianco, altri colori su richiesta.

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,68 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi (% in peso)	69 % ± 3
Viscosità cps a 30 °C R6 10 rpm	35000 ± 12%
pH	7,8 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l (colore bianco) < 10 g / l (altri colori)

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno	
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 35°C	
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo	
N° mani	2	
Diluizione (% in volume)	1ª mano	fino al 40% con acqua
	2ª mano	fino al 30% con acqua
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	1 ÷ 2 ore
	sovra verniciabile	3 ÷ 5 ore
	completa	24 ore
Resa	4,5 ÷ 5,5 m² / l	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.