
Colorificio Gottardo

IMPRE – LEGNO W

IMPREGNANTE PROTETTIVO INCOLORE E COLORATO PER LEGNO DA INTERNO ED ESTERNO





CARATTERISTICHE

IMPRE–LEGNO-W è formulato con pigmenti trasparenti che esaltano la bellezza e le venature del legno, è caratterizzato da un'elevata elasticità ed una buona permeabilità al vapore acqueo che consente al legno di mantenere la propria igrometria naturale. L'impregnante assicura al supporto così trattato un'ottima difesa dall'attacco di funghi e muffe.

COMPOSIZIONE

È un prodotto acrilico a bassa viscosità, con alto contenuto attivo, adatto per la protezione di manufatti in legno, anche in ambienti difficili. La resina utilizzata è una resina acrilica autoreticolante con ottima resistenza al blocking e basso assorbimento d'acqua.

PREPARAZIONE DEL FONDO

A seconda del supporto da trattare, procedere nei seguenti modi:

- Superfici in legno: carteggiare il supporto pulendolo da polvere e sporcizia, se resinosi tramite diluente; applicare quindi IMPRE–LEGNO–W.
- Superfici già trattate con smalti e vernici: Sverniciare tramite uno sverniciatore termico o chimico per ritrovare un legno grezzo.

Carteggiare e levigare accuratamente tramite raschietto metallico o carta vetrata. A supporto levigato ed asciutto applicare IMPRE–LEGNO–W.

APPLICAZIONE

Il prodotto si può applicare a pennello, a spruzzo o per immersione.
Non applicare il prodotto in presenza di condensa superficiale o sotto l'azione diretta del sole.
Il supporto da trattare non deve essere stato trattato precedentemente con vernice "flatting", in tal caso bisogna asportare completamente la vernice; di conseguenza la protezione interesserà anche gli strati più in profondità.
Rimescolare il prodotto prima dell'uso; se si tratta di impregnante colorato bisogna rimescolarlo anche durante l'applicazione per evitare di avere differenze di tinta nella superficie di applicazione.
Usare dei pennelli piatti e larghi, per superfici piane, al fine di ottenere un effetto regolare.
Su fondi rifiniti i consumi complessivi di IMPRE–LEGNO-W sono di circa 0,16 ÷ 0,20 l / m^2.
Il prodotto va diluito con acqua (min 20% ÷ max 40% di acqua)
Tempi di essiccazione:

- asciutto al tatto 1 ora a + 20 °C;
- secco in profondità 24 ore a + 20 °C.

IMPIEGO

Applicazione su qualsiasi tipo di legno sia all'interno che all'esterno, steccati, sottotetti, infissi, perlinati, ecc.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto solo quando il legno è completamente asciutto.

FORNITURA

Vasi da 0,75 - 2,5 - 5 - 15 litri**.**
Colori: incolore, altri colori vedere collezione essenze.

CONSERVAZIONE

Stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra i + 5 °C e + 35 °C, non subisce alterazioni per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,02 Kg / l ± 0,05
pH	8,2 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 10°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 130 g/l)	50 g / l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno ed Esterno	
Temperatura di applicazione	+ 10°C + 30°C	
Attrezzi	Pennello, spruzzo, per immersione	
N° mani	2	
Diluizione (% in volume)	20 ÷ 40% con acqua	
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	1 ÷ 2 ore
	completa	24 ore
Consumo	0,16 ÷ 0,20 l / m^2	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.