Colorificio Gottardo

LAVAGNA COLOR

VERNICE AD EFFETTO LAVAGNA



CARATTERISTICHE

LAVAGNA COLOR # è caratterizzata da un eccezionale potere legante che le permette un ancoraggio antistrappo su svariati tipi di supporto.
Le superfici verniciate con LAVAGNA COLOR #, diventano lavabili in classe 1.

COMPOSIZIONE

LAVAGNA COLOR # è una vernice acrilica all'acqua atossica e inodore, non ingiallente, formulata con pigmenti micronizzati e cariche minerali particolarmente resistenti.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il fondo da decorare deve essere pulito, sano e liscio. Le superfici ruvide devono essere carteggiate o lisciate con stucco adatto al tipo di supporto. Vecchie pitture non aderenti o sfarinanti devono essere rimosse, rese lisce e consolidate con fissativo acrilico.
I supporti non assorbenti tipo vetro, ceramica, inox, normalmente non necessitano alcun tipo di primer, basta pulire e sgrassare bene la superficie.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

LAVAGNA COLOR # viene applicata su pareti in muratura, cartongesso, mobili, pvc, vetro, ceramica e tanti altri tipi di supporti.
LAVAGNA COLOR # trasforma qualunque superficie in una lavagna dove si può scrivere con gessetti e cancellare.
Il prodotto è pronto all'uso e va applicato in due mani mediante pennello, rullo liscio o spruzzo.
Tra la prima e la seconda mano attendere circa 24 ore.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperature comprese tra 5 C° + 30 C°.
Attendere 48 ore prima di mettere in esercizio la lavagna.
Usare gessetti morbidi e cancellare con panno di lana.

FORNITURA

Vasi da 0,5 – 2,5 litri.
Colori: grafite.

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +30°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,20 Kg / l ± 0,05
Contenuto di solidi (% in peso)	60 % ± 3
Viscosità cps a 30 °C R6 10 rpm	2500 ± 12%
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l
Legislazione VOC Francia	

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno	
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 30°C	
Attrezzi	Pennello, rullo liscio, spruzzo	
N° mani	2	
Diluizione (% in volume)	Non diluire	
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	12 ore
	sovra verniciabile	24 ore
	completa	48 ore
Resa	7 ÷ 9 m² / l	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.