
Colorificio Gottardo

MARMORINO CLASSICO

RIVESTIMENTO MURALE IN PASTA A FINITURA CLASSICA PER INTERNI ED ESTERNI







CARATTERISTICHE

MARMORINO CLASSICO protegge e decora le opere murarie. Protegge perché, essendo costituito da materie prime naturali perfettamente integrate con additivi suggeriti dalla moderna ricerca, garantisce alle murature ottima traspirabilità. Decora perché offre finiture lucide tipo marmo o tipo intonaco classico veneziano, contraddistinto dal cromatismo inalterabile nel tempo. MARMORINO CLASSICO ha una ritenzione di smog e polvere molto bassa. MARMORINO CLASSICO possiede un'ottima resistenza agli UV e presenta una finitura lucida pur non avendo cere.

COMPOSIZIONE

MARMORINO CLASSICO è composto da calce spenta, polvere di marmo in curva granulometrica, pigmenti inorganici, e altri particolari additivi.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Le vecchie pitture devono essere rimosse, in modo da mettere a nudo la superficie pulita e sana dell'intonaco, applicare quindi una mano di fissativo MICROFISS diluita 1 a 1 con acqua. Dove i vecchi intonaci si presentano ammalorati, si procede ripristinandone le parti danneggiate con malta nuova. Negli intonaci nuovi stagionati e sani si può applicare il prodotto direttamente senza alcun fissativo.
Per applicazioni su cartongesso (in doppia lastra 12+12 mm) preparare la superficie con una mano di fissativo F01 diluito nel rapporto 1 litro di F01 / 1 litro di acqua.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

MARMORINO CLASSICO è ideale per la finitura pregiata all'interno e all'esterno di edifici di pregio e interesse artistico, storici e nuovi.
MARMORINO CLASSICO è indicato per impreziosire l'architettura dei centri storici.
Nelle applicazioni esterne, per ottenere una maggior durata del prodotto, si consiglia l'applicazione di una mano di idrorepellente siliconico a 7 giorni dalla finitura.
Il materiale va steso sul supporto con frattazzo all'americana inox, in due o tre strati. Con lo stesso utensile (frattazzo americano inox) si procede effettuando una discreta pressione, compattando la superficie, fino ad ottenere una superficie con effetto lucido.
Mediamente occorrono da 0,6 a 0,7 Kg/m^2 per strato, a seconda del grado di finitura del fondo.
Per applicazione **all'esterno** procedere come segue:

- aggiungere 2,5 kg di cemento bianco Portland 32.5 o 42.5 su 24 kg di marmorino classico (vaso grande);
- dopo 28 giorni applicare il protettivo PR28 secondo le indicazioni della scheda tecnica.

N.B. Le sfumature biancastre che si formeranno nella superficie sono dovute alla carbonatazione del prodotto e sono da considerarsi una caratteristica della lavorazione, non un difetto.

AVVERTENZE

Applicare il prodotto a temperature comprese tra + 10°C e + 30 °C.
Trattandosi di prodotto alcalino, proteggere gli occhi e le mani. In caso di contatto fortuito, lavare abbondantemente con acqua. Se persistessero irritazioni rilevanti consultare il medico.

SCHEDA TECNICA
MARMORINO CLASSICO – COD. 24

Colorificio Gottardo

FORNITURA

Vasi da 5 - 24 Kg.
Fornito in vari colori.

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, si mantiene inalterato per 2 anni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico (prodotto in pasta)	1,55 Kg / l ± 0,05
Granulometria max	0,3 mm
pH	12,5 ± 0,5

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l (colore bianco) (**) < 20 g / l (colorati)
CAM Edilizia Italiana 2025 Par. 3.2.6	Conforme
CAM Edilizia Italiana 2025 Par. 2.4.1	Conforme
Legislazione VOC Francia	

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno	
Temperatura di applicazione	+ 10°C + 30°C	
Attrezzi	Frattazzo all'americana inox	
N° mani	2 o 3	
Spessore indicativo di applicazione	Fino a 1,3 mm	
Diluizione (vedere lavorazione)	Tal quale	
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	2 ÷ 3 ore
	sovra verniciabile	4 ore
	completa	6 ore
Consumo indicativo	0,6 ÷ 0,7 Kg/m^2 per strato	

PRESTAZIONI

Reazione al fuoco dopo l'applicazione	EN 13501-1	A2 - s1, d0 (*) (sp.≤ 1,5

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

(*) Rapporto di classificazione n° 302542/2013 ISTITUTO GIORDANO
(**) Rapporto di prova 356/L – 2015 GFC (EN ISO 16000-9) [A+]

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.