Colorificio Gottardo

MATT – FINISH G

PITTURA LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI SUPER OPACA



CARATTERISTICHE

MATT - FINISH G è una pittura lavabile traspirante per interni, a finitura molto opaca. Il prodotto presenta un'elevata coprenza, buona resistenza al lavaggio e un ottimo punto di bianco. Può essere facilmente applicato su pareti e soffitti in quanto dotato di proprietà “antigoccia”. La finitura molto opaca limita notevolmente la riflessione di difettosità sulle superfici trattate.

COMPOSIZIONE

Il prodotto è a base di resine acriliche. Le cariche, dosate in un'ottimale curva granulometrica, sono costituite da carbonati di calcio di particolare struttura cristallina, integrati da caolini micronizzati e biossido di titanio.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve essere pulito, asciutto, sano e sgrassato.
Eventuali imperfezioni degli intonaci vanno corrette con *GOSTUCCO*, speciale prodotto in pasta all'acqua per la stuccatura su muro; nel caso di spessori consistenti, applicare *GOSTUCCO* in mani successive.
Su supporto asciutto carteggiare e trattare con fissativo *ISOACRIL N* diluito con acqua nel rapporto 1 parte di *ISOACRIL N* / 4 parti di acqua.
Su intonaci con vecchie tinteggiature asportare meccanicamente le parti in distacco, quindi trattare il fondo con fissativo *ISOACRIL N* diluito con acqua nel rapporto 1 parte di *ISOACRIL N* / 4 parti di acqua.
Si può applicare MATT - FINISH G dopo circa 6 ÷ 7 ore.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

MATT - FINISH G si applica su interni di edifici vecchi e nuovi.
Aderisce perfettamente ed in profondità su intonaco, intonaco bianco, calcestruzzo e gesso.
MATT - FINISH G si applica in una o due mani, a seconda delle necessità, a pennello, rullo o spruzzo.
Diluire con il 5% ÷ 25% di acqua, in base all’attrezzatura utilizzata e all’assorbimento del supporto.
Tra la prima e la seconda mano attendere circa 4 ÷ 5 ore.
La resa è compresa tra 5 ÷ 7 m² / l, in base alla diluizione, alla tipologia e all’assorbimento del supporto.

AVVERTENZE

Applicare a temperature comprese tra +6°C e + 32°C.
Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.

FORNITURA

Vasi da 4 – 14 litri.
Colori: bianco, altri colori su richiesta.

CONSERVAZIONE

Il prodotto, conservato sigillato nelle confezioni originali, a temperature comprese tra + 5°C e +35°C, non subisce alterazioni per 18 mesi. Vedere l'etichetta per la data di scadenza esatta.

NORMA DI PRODOTTO

UNI EN 13300 : 2002

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,66 Kg / l ± 0,03
Contenuto di solidi (% in peso)	68 % ± 2
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C

CLASSIFICAZIONE

TVOC (composti organici volatili totali)	A+
Gloss EN ISO 2813 (prova interna)	Molto opaco <5 a 85°
Resistenza alla spazzolatura a umido EN ISO 11998	Class 3 (< 70 µm dopo 200 cicli)
Coprenza EN ISO 6504-3 (*)	Class 2

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 4 g / l
CAM Edilizia Italiana 2025 Par. 3.2.6	Conforme
CAM Edilizia Italiana 2025 Par. 2.4.1	Conforme
Legislazione VOC Francia	

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno	
Temperatura di applicazione	+ 6°C + 32°C	
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo	
N° mani	2	
Diluizione (% in volume)	1ª mano	10% ÷ 25% con acqua
	2ª mano	5% ÷ 20% con acqua
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto	1 ÷ 2 ore
	sovra verniciabile	4 ÷ 5 ore
	completa	8 ÷ 10 ore
Resa	5 ÷ 7 m² / l	

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.