

Colorificio Gottardo

PR 28

IMPREGNANTE PROTETTIVO SILOSSANICO ALL'ACQUA PER L'IDROFOBIZZAZIONE DEI SUPPORTI MURALI E LORO FINITURE

CARATTERISTICHE

PR 28 conferisce ai vari supporti impermeabilità all'acqua e alle soluzioni saline in genere.
PR 28 è un prodotto non filmogeno che non altera sostanzialmente il cromatismo delle superfici, conferendo un leggero effetto "bagnato".

COMPOSIZIONE

PR 28 è formulato con composti silanici in dispersione acquosa e speciali additivi umettanti che ne migliorano la penetrazione nel supporto.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Il supporto deve essere consistente quindi assente di sfarinamenti e sgretolamenti, diversamente provvedere al suo rifacimento. Rimuovere a secco eventuali residui salini.
Rimuovere mediante idrolavaggio i residui di polvere, efflorescenze e sporco.
Prima dell'applicazione verificare che il fondo sia asciutto.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

Idoneo nei restauri, sia come sottofondo di marmorini e intonaci a base calce, sia come prodotto finito
PR 28 è un prodotto pronto all'uso e può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo.
Durante la stesura applicare il prodotto a rifiuto, senza però eccedere.
Per l'applicazione a spruzzo usare la pistola con pressione da 0,5 a 0,8 bar, per evitare l'eccessiva nebulizzazione del prodotto.
Il consumo di PR 28 su superfici mediamente assorbenti è di circa 0,2 litri / m^2.

AVVERTENZE

PR 28 non è tossico per inalazione.
Bisogna però evitare il contatto con la pelle e le mucose.
In caso di contatto con la pelle o le mucose lavare abbondantemente con acqua.

FORNITURA

Taniche da 1 – 5 –10 – 20 litri.
Colore: bianco semitrasparente in vaso, trasparente con effetto "bagnato" dopo l'applicazione.

CONSERVAZIONE

Stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, il prodotto non subisce alterazioni per circa 1 anno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,02 Kg / l ± 0,05

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno ed Esterno
Temperatura di applicazione	+ 4°C ÷ + 35°C
Attrezzi	Pennello, rullo, spruzzo
N° mani	1
Diluizione (% in volume)	Pronto all'uso
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto 4 ore
Consumo	0,2 ÷ 0,3 l / m^2

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.