Colorificio Gottardo

PR 6

PROTETTIVO ACRILICO IMPERMEABILIZZANTE





CARATTERISTICHE

PR 6 è un protettivo monocomponente impermeabilizzante a base di resine acriliche non ingiallenti, trasparente, ad effetto lucido, diluibile con acqua.
Applicato su supporti minerali (tipo travertino) **PR6** forma una pellicola trasparente resistente all'esposizione agli agenti atmosferici.
La pellicola protegge il supporto, da:

- infiltrazioni di acqua;
- corrosione, limitando la penetrazione di sostanze quali cloruri e solfati;
- macchie e adesione dello sporco;
- usura e abrasione.

PR6 è adatto per la finitura di prodotti decorativi per aumentare resistenza al lavaggio; è inoltre adatto per la protezione dei mattoni a vista limitandone lo sfarinamento.
L'applicazione con **PR6** altera leggermente l'aspetto estetico del supporto aumentandone il tono di colore.
Il trattamento con **PR6** è resistente all'acqua dopo circa 24 ÷ 36 ore dall'applicazione.
PR 6 è disponibile nella finitura **lucido**. (cod. 408)

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

La superficie deve essere asciutta, coesa e priva di parti inconsistenti o friabili;
eventuali residui di prodotti di trattamento precedenti vanno rimossi;
asportare la polvere ed eventuali incrostazioni.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

PR 6 è indicato per la protezione di supporti minerali (travertino, mattoni a vista, ecc) e di prodotti decorativi.
PR 6 presenta i seguenti vantaggi:
semplicità di applicazione;
rapida asciugatura;
elevata resistenza al lavaggio.

Applicare PR 6 diluito in due mani a pennello o spugna di cellulosa, in maniera uniforme.
Rapporto di diluizione, a seconda dell'assorbimento del supporto e della tipologia di applicazione:

- prima mano 50% fino al 100% con acqua;
- seconda mano 10% con acqua.

Il consumo indicativo è di circa 110÷180 g/m² per mano: effettuare una prova preliminare per verificare i consumi.

AVVERTENZE

Prima dell'impiego agitare bene il contenitore.

Gli utensili impiegati per l'applicazione del prodotto possono essere lavati con acqua.
Prima dell'applicazione, il prodotto deve essere a temperatura compresa tra +5°C e + 30°C.
Non applicare in caso di pioggia imminente o prevista.
Prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza.

FORNITURA

Vasi da 1 e 5 litri.
Aspetto del prodotto: bianco lattiginoso

CONSERVAZIONE

Il prodotto è stabile 1 anno se immagazzinato nei contenitori originali a temperatura compresa tra +5°C e +30°C, non esposto al sole o fonti di calore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,0 Kg / l ± 0,01
pH	8,0 ± 0,5

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 2 g / l

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno ed Esterno
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 30°C
Temperatura di esercizio	Tra -10°C e + 40°C
Attrezzi	Pennello, spugna di cellulosa
N° mani	2
Diluizione (% in volume)	1ª mano 50 ÷ 100% con acqua
	2ª mano 10% con acqua
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	al tatto 1 ora
	completa 8 ore
Consumo indicativo	110 ÷ 180 g/m² per mano

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.