
Colorificio Gottardo

PRIMER EASY

PROMOTORE DI ADESIONE RUVIDO PRONTO ALL'USO PER MATERIALI NON ASSORBENTI







CARATTERISTICHE

PRIMER EASY I è un primer "Promotore di Adesione" semi-coprente pronto all'uso, a base di resine silaniche e quarzo in curva granulometrica controllata (300 µm), che possiede una eccellente adesione su supporti non porosi; idoneo per applicazione sia in interno che in esterno.

VANTAGGI

PRIMER EASY I garantisce una superficie di aggancio ruvida ed una riduzione dell'assorbimento del supporto, permettendo un corretto ancoraggio di intonaci, rasature e adesivi per piastrelle.
La compatibilità del ciclo composto da diversi materiali va verificata prima della posa ed in funzione dello scopo.
Il prodotto è inodore ed è caratterizzato da:

- ✓ Elevatissima adesione,
- ✓ Rapida asciugatura,
- ✓ Bassissimo VOC.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

Come promotore di adesione su:

- Calcestruzzo;
- Piastrelle;
- Marmette;
- Vetro;
- Metallo;
- Supporti non assorbenti in genere.

Le superfici da trattare devono essere consistenti e pulite.
PRIMER EASY I va mescolato fino a completa omogeneità. Si applica a pennello o a rullo in modo omogeneo.

AVVERTENZE

Applicare PRIMER EASY I a temperature comprese tra +5°C e + 30°C.
Gli attrezzi utilizzati per la sua messa in opera vanno lavati subito dopo l'impiego con acqua.
Non applicare il prodotto su superfici umide.

FORNITURA

Vasi da 5 – 20 kg.
Colore: grigio – azzurro

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale chiusa, ad una temperatura compresa tra + 5 C° e + 35 C°, per un periodo non superiore ai 12 mesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,43 Kg / l ± 0,05
pH	8,5 ± 0,5
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l
Legislazione VOC Francia	

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno ed Esterno
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 30°C
Attrezzi	Pennello, rullo
N° mani	1
Diluizione (% in volume)	Pronto all'uso
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	8 ore
Consumo su superfici lisce	0,25 Kg / m²

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.