Colorificio Gottardo

PRIMER GLASS

APPRETTO ANCORANTE PER SUPPORTI IN VETRO O CERAMICA







CARATTERISTICHE

PRIMER GLASS è un primer che assicura un ottimo ancoraggio alle successive mani di vernice ad acqua.

COMPOSIZIONE

PRIMER GLASS è costituito da polimeri organici di natura acrilica, a catena corta, tali da permettere un'ottima adesione. Inoltre la presenza nella sua formulazione di particolari coalescenti garantisce una perfetta filmazione anche in presenza di leggera umidità.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Le superfici da trattare devono essere esenti da grassi e sostanze untuose. Pulire accuratamente la superficie da trattare con un prodotto sgrassante.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

PRIMER GLASS è particolarmente indicato su superfici in vetro o ceramica come promotore di adesione di successive mani di vernici ad acqua.
PRIMER GLASS va normalmente applicato in modo uniforme in una sola mano, diluito con il 10% di acqua o tal quale.
Il consumo è di circa 50 ÷ 80 ml / m^2.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C.
Non sono stati rilevati parametri di pericolosità.

FORNITURA

Taniche da 1 e 5 litri.
Colore: trasparente.

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale chiusa, ad una temperatura compresa tra + 5 C° e + 35 C°, per un periodo non superiore ai 24 mesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,10 Kg / l ± 0,05
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l
Legislazione VOC Francia	

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno ed Esterno
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 35°C
Attrezzi	Pennello, rullo
N° mani	1
Diluizione (% in volume)	Fino al 10% con acqua
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	5 ore
Consumo su superfici lisce	0,05 ÷ 0,08 l / m²

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.