
Colorificio Gottardo

PRIMER SIL

APPRETTO CONSOLIDANTE AL SILICATO PER MURATURE







CARATTERISTICHE

PRIMER SIL è un primer a veicolo acqua caratterizzato da un'ottima penetrazione nel supporto cementizio e un eccellente potere di consolidamento delle parti eterogenee o sfarinanti. PRIMER SIL assicura inoltre un ottimo ancoraggio per la successiva applicazione di pitture e rivestimenti per interni ed esterni.

COMPOSIZIONE

PRIMER SIL è formulato con leganti silanici a basso peso molecolare e quindi dotati di ottima penetrazione nel supporto.

PREPARAZIONE DEL FONDO

Eliminare mediante spazzolatura le parti meno consistenti del supporto.
Le parti d'intonaco molto ammalorate devono essere rimosse e ripristinate con nuove malte. Eventuali tracce di grassi ed oli (tipo disarmanti) vanno eliminate. Il supporto deve essere esente da polvere.

IMPIEGO E APPLICAZIONE

PRIMER SIL è utilizzato per apprettare e consolidare superfici in calcestruzzo, laterizio, malte normali e bastarde, malte speciali tipo Termosan. Viene inoltre normalmente impiegato come fondo per la successiva applicazione di idropittura GOSIL P o del rivestimento GOSIL R secondo le indicazioni contenute nella relativa scheda tecnica.
PRIMER SIL va normalmente applicato tal quale in un'unica mano. Solo nel caso in cui necessiti una più elevata penetrazione (intonaci sfarinanti in profondità, fondi poco assorbenti) va steso in due mani, di cui la prima diluita con il 30% di acqua.
I consumi sono compresi tra 0,14 ÷ 0,23 l / m^2.

AVVERTENZE

Non applicare il prodotto a temperature inferiori a +5 °C.
Non sono stati rilevati parametri di pericolosità.

FORNITURA

Taniche da 5 – 10 – 20 litri.
Colore: trasparente.

CONSERVAZIONE

Stoccato nelle confezioni originali sigillate, a temperature comprese tra + 5°C e + 35°C, il prodotto non subisce alterazioni per 6 mesi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso specifico	1,10 Kg / l ± 0,05
Temperatura di filmazione TMF	+ 5°C

VALUTAZIONE DELLE EMISSIONI VOC

Contenuto massimo di COV : (Valore limite EU -Dir.2004/42/EC A.II- 2010 - Cat. A/a BA: 30 g/l)	< 1 g / l
Legislazione VOC Francia	

DATI PER L'APPLICAZIONE

Luogo di applicazione	Interno ed Esterno
Temperatura di applicazione	+ 5°C + 35°C
Attrezzi	Pennello, rullo
N° mani	1
Diluizione (vedere lavorazione)	1ª mano fino al 30% con acqua
	2ª mano tal quale
Essiccazione a 25°C e 65% U.R.	4 ore
Consumo su superfici lisce	0,14 ÷ 0,23 l / m^2

Le caratteristiche, le prestazioni e i dati tecnici sono specificati alle condizioni di laboratorio e non sono sempre direttamente paragonabili alle caratteristiche ottenute (riscontrabili) nelle condizioni di cantiere.
Si consigliano prove preliminari per l'esatta determinazione della resa che dipendono dalle caratteristiche del supporto.

Ulteriori informazioni, manipolazione e smaltimento: Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza.

Il Colorificio Gottardo precisa che le informazioni della presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumersi alcuna responsabilità per i risultati ottenuti con l'impiego dei prodotti e dei componenti indicati in quanto le condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si consiglia di verificare sempre l'effettiva idoneità di ogni prodotto e componente al singolo caso specifico.